

eurocol 640

the strong connection



EUROSTAR UNICOL SPECIAL

Universallim, stark vidhäftning, med lång öppningstid och hög prestanda.

PRODUKTBESKRIVNING

Sammansättning	Akryldispersion
Färg	Vit.
Konsistens	Trögflytande.

- Högkvalitativt, fiberförstärkt, starkt våtbäddslim.
- Lång öppningstid.
- För limning av homogena och heterogena PVC-beläggningar i plattor och rullvara, PVC-designgolveläggningar (LVT-plattor), textilplattor (t.ex. nålfilt), linoleumbeläggningar med akustikbaksida och linoleumplattor samt stegljudsunderlag.
- För läggning på standardiserade avjämnade, sugande underlag
- Limmet uppnår en mycket hög sluthållfasthet.
- Rekommenderas för att förbättra dimensionsstabiliteten och intrycksbeteendet hos limmade golv.
- Produkten kan användas på golvvärme.
- Lämplig för belastning med stolshjul enligt EN 12529.
- För inomhusbruk.
- Mycket låga utsläpp EMICODE EC 1 Plus.

TEKNISKA DATA

Förbrukning	Linoleum och textilbeläggningar, stegljudsunderlag: B1, B2 (TKB) ca 500 g/m ² , PVC-, CV-beläggningar: A1, A2 (TKB) ca 240–280 g/m ² Förbrukning beror även på underlaget.
Brännbarhet	Ikke brännbar.
Frostbeständighet	Nej.
Särskilda egenskaper	Universellt
Vikt/densitet	1,31 g/cm ³

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av

- Homogena och heterogena PVC-beläggningar (mattor och plattor),
- PVC-designgolveläggningar (LVT-plattor),
- Textilplattor (bl.a. nålfilt)
- Linoleumplattor

644 UNICOL SPECIAL

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



ANVÄNDNING/FÖRVARING

Lagring	Svalt och torrt, tätt tillsluten vid normal temperatur (5–30) °C
Verktyg	Tandad limspredare A1, A2, B1, B2 (TKB), beroende på golvbeläggning.
Öppentid	30 minuter. *
Hållbarhet	Ca 15 månader i originalförpackningen. Öppnade hinkar ska förbrukas så snart som möjligt.
Rengöringsmedel	Vatten.
Anmärkningar	Teknisk information och säkerhetsdatablad om beläggningsmaterial och beläggningar som används och beaktas! Acklimatisera lim och golvbeläggningarna till normal inomhustemperatur innan läggning (18–24 grader) i minst 24 timmar. Innan läggning ska golv materialet rullas ut och ligga plant. Under limmets torktid bör direkt påverkan av värme/solstrålning samt punktbelastningar undvikas. Svetsa/fogförslut inte beläggningarna innan limmet har torkat (ca 24 timmar).

Tillämpa våtlimning alternativt sen våtlimning efter kort luftningstid beroende på material. Använd vält i båda riktningarna så att limränderna komprimeras fullt ut och lim överförs på materialets baksida. Kontrollera regelbunden övervätningen. Limma inte större yta än vad som hinner beläggas inom limmets öppentid. Vid textila beläggningar måste man vara uppmärksam på dimensionsstabilitet vid fuktpåverkan (krympning). Vid limning av textilbeläggningar utan baksida måste en avluftningstid på ca 20 minuter följas för att förhindra att det fortfarande våta limmet "penetrerar" beläggningens baksida. EMICODE, mer information på www.emicode.com

* De angivna värdena är laboratorievärden som endast är riktvärden med tanke på de stora skillnaderna i klimatologiska förhållanden, undergolvs sammansättning och skiktjockleken.

Underlag:

- Underlaget ska vara tryck- och dragfast, permanent torrt, fritt från sprickor och damm, plant och fritt från vidhäftningsreducerande skikt.
- Vidhäftningsreducerande skikt och gamla materialrester måste.
- Läggningssmaterialen som ska användas måste vara lämpliga för underlaget och avsett syfte.
- Max RF i underlag 85% RF mätt enl. RBK (för nålfilt 90% RF)
- Nygjuten betong förses med minst 10 mm lågalkalisk avjämningsmassa.
- Ta alltid del av informationen i de tekniska datablad. Vid frågor, kontakta oss för teknisk rådgivning

Bruksanvisning:

- Acklimatisera produkten enligt bearbetningsförhållandena före användning.
- Rör om innan användning!
- Applicera limmet med tandad limspredare jämnt över hela ytan och var noga med att täcka hela golvet. Ytskiktet placeras i den fortfarande våta limbädden. Kontrollera att lim överförs till mattans baksida.
- Byt ut tandade limspredare vid behov.
- Avluftningstiden beror på mängden lim (tandad limspredare), temperatur, luftfuktighet och underlagets sugförmåga.
- Vid fingertestet måste limmet vara trådigt men får inte längre vara kladdigt.
- Hängveck på linoleum ska dubbellimmas. Applicera lim med en slät spackel på beläggningens baksida innan beläggningen läggs i limbädden (kontaktlimning).
- Tryck fast och vält golvbeläggningen noggrant i alla riktningar för att undvika luftblåsor under beläggningen. Använd en handvält i trånga utrymmen och eftervält efter 15–20 min. Avlägsna spill av lim på ytan innan det torkat.

Speciella anmärkningar:

PVC-golvbeläggningar i mattor (TKB A2)

- Lägs inom öppentiden på ca 40 minuter, men lägg in som sen våtlimning, gnid fast och vält ytan noggrant.

Textilbeläggningar och nålfilt (TKB B1- B2)

- lägg in inom öppentiden på ca 40 minuter, gnid fast och vält ytan noggrant.

Användningsförhållanden:

- minst 15 °C golvtemperatur,
- minst 18 °C material- och rumstemperatur,
- 35–75 % rel. luftfuktighet, rekommenderas <65 % vid läggning av linoleum

644 UNICOL SPECIAL

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



KVALITET OCH GARANTI



HÄLSO- OCH MILJÖSKYDD

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, meets - uppfyllt: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, quality level - kvalitetsnivå: 4
Arbets- och miljöskydd	Säkerhetsdatablad för Forbo Eurocol-produkter enligt EU-direktiv 91/155. Ska förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att äta, dricka och röka medan du bearbetar produkten. Lämna endast helt tömda behållare till återvinningen. Materialrester kan slängas som hushållsavfall.
Säkerhetsdatablad	Se säkerhetsdatabladet, tillgängligt på www.forbo.se för mer information.
Allergiframkallande ämnen	Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka allergiska reaktioner.

ARTIKELDATA

Artikel	Produktnamn	Förpackning	Fraktenhet
640	Eurostar Special	PE hink à 12 kg	44/pall

Ovan information och rekommendationer är baserad på erfarenhet och utförda tester och lämnas i god tro till användaren. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och lagrings- och bearbetningsförhållandena för våra produkter som ligger utanför vår kontroll kan vi inte lämna någon garanti för bearbetningsresultatet i enskilda fall. Relevanta standarder och branschregler måste följas. Utanför Tyskland gäller respektive nationella bestämmelser som användaren förväntas känna till. Alla andra tillämpningar, än de som anges i vår tekniska beskrivning, kräver vårt uttryckliga samtycke. I annat fall övertas inget ansvar. Vi rekommenderar därför tillräckliga självtester. Användaren skall alltid använda sig av den aktuella produktens tekniska datablad på www.forbo.com/flooring/sv-se/

De angivna värdena är laboratorievärden, som hänvisar till standardvillkor och som endast ska ses som riktvärden på grund av det stora antalet objektrelaterade tillämpningsmöjligheter. Med tillgången till denna tekniska information är alla tidigare publicerade användningstekniska datablad och produktinformation inte längre giltiga! För övrigt hänvisar vi till våra allmänna affärsvillkor.

644 UNICOL SPECIAL

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com