



## Технічні характеристики

Опук impact відповідає вимогам стандартів EN 15102 та EN 233

	Загальна товщина	EN ISO 24346	1,50 мм
	Товщина зносостійкого шару	EN ISO 24340	0,10 мм
	Захист поверхні		PUR
	Кількість дизайнів		6
	Ширина рулону	EN ISO 24341	2,0 м
	Довжина рулону	EN ISO 24341	21 м
	Загальна вага	EN ISO 23997	2500 г/м <sup>2</sup>
	Стабільність розмірів	EN ISO 23999	≤ 0,4 %
	Стійкість кольору	ISO 105-B02	≥ 6
	Стійкість до хімікатів	EN ISO 26987	добра
	Протиударна стійкість	EN 235	стійке до ударів
	Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	ISO 16000-6	≤ 0,01 мг/м <sup>3</sup>
	Стійкість до бактерій і грибків	ISO 846	не сприяє росту
	Концентрація виділених частинок в чистому приміщенні	ISO 14644-1	ISO 3
	Можливість вологого очищення	EN 233	можна мити та чистити
	Вміст перероблених матеріалів		≥ 20%
	Опук impact відповідає вимогам стандарту EN 15102		
	Вогнестійкість	EN 13501-1	B-s2,d0