

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie.
2. Aanduiding	Forbo Eurocol Nederland 682 Majolicol; dispersie gebaseerde, super elastische wandtegelijm.
3. Toepassing	Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek en natuursteen (donkergekleurd) op vrijwel alle wanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen, bestaand tegelwerk en buitengevelisolatiesystemen. Geschikt voor binnen en buiten.
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>Tel. +31 75 6271600</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegelijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt.
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.
9. Aangegeven prestatie	D2TE conform NEN EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde dispersie gebaseerde wandtegelijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.

Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Initiële hechtsterkte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2008 §7.2
Warmtebelasting	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2008 §7.4
Open tijd 20 minuten	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1346:2008
Materiaal gedrag bij brand	Klasse B-s1	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Optionele karakteristieken	Prestaties	Testmethode
Verhoogde zakweerstand	$\leq 0.5 \text{ mm}$	NEN-EN 1308:2008
Hechtsterkte na waterbelasting	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2008 §7.3
Verhoogde temperatuur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2008 §7.5
Verlengde open tijd 30 minuten	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1346:2008

Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Wormerveer, 22-08-2013
getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D