

FICHE TECHNIQUE

041 Europrimer EC



Description

Primaire conducteur prêt à l'emploi pour remplacer un système de bandes de cuivre très étendu sur une surface nivelée. En règle générale, il ne sera pas nécessaire d'appliquer et de mettre à la terre plus de 1 mètre de 801 Eurostrip EC par 30 m². Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions). Convient pour une utilisation en intérieur.

- Ininflammable
- Faible consommation
- Résistance à la conductivité < 3.105 Ω (EN 13 415)



Pour la pose de revêtements de sol électriquement conductibles :

- Enduit remplaçant le système des bandes de cuivre pour l'encollage de revêtements de sol électriquement conductibles.
- En combinaison avec le revêtement de sol électriquement conducteur et les colles conductrices, on obtient une excellente conductibilité.
- Normalement il n'est pas nécessaire d'appliquer plus de 1 m¹ de 801 Eurostrip EC pour 30 m². Pour les surfaces plus importantes il faut prévoir une boucle mise à la terre et diviser la superficie en surfaces de 30 m².



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Acrylique en dispersion
Couleur	Noir
Consistance	Fluide
Agent nettoyant	Eau
Consommation	120 - 150 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	12 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Rouleau en poils ou brosse
Résistance électrique	< 3.105 Ω, testée conformément DIN EN 13 415
Temps de séchage	3 - 5h

Conditionnement :

Contenant	Fût de 10 kg
Palette	60 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
041	Europrimer EC	8 710345 041010

FICHE TECHNIQUE

041 Europrimer EC



Installation

Support :

Le 041 Europrimer EC peut être appliquée sur tout type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dégraissé et dépoussiéré, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

De plus, la dalle doit répondre aux exigences du DTU 13.3 des dallages.

Les supports non conformes doivent être corrigés (ex: ponçage, nettoyage, primaire, ragréage). Si cela n'est pas réalisé, il est important de le notifier par écrit.

Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Bien agiter avant la mise en œuvre.
- Appliquer le 041 Europrimer EC sur toute la surface à l'aide d'un rouleau en poil et/ou d'une brosse en une couche régulière.
- Pour des superficies supérieures à 30 m², il convient de placer une bande de 801 Eurostrip EC de 1 mètre sur la couche d'enduit.
- Pour des superficies plus grandes encore, la longueur de la bande de cuivre sera allongée en proportion. Celle-ci devra être raccordée à la terre par un électricien qualifié.
- Enlever immédiatement les taches avec l'eau.

Conditions de mise en œuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23°C

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.