

eurocol 870

the strong connection

EUROFILLER WOOD

Holzkittlösung, Fugenfüllung bis 2 mm Breite.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Nitrocellulose gelöst.
Farbe	Transparent.
Konsistenz	Flüssig

- Aromatenfreie, mit Schleifstaub (Korn 80 - 100) aller Holzarten mischbare Holzkittlösung.
- Zur Fugenfüllung bei vollflächig geklebtem Parkett bis 2 mm.
- Insbesondere für die Sanierung alter Parkettböden und fetthaltige Hölzer.
- Schnelltrocknend.
- Transparent abbindend.
- Gut schleifbar.
- Vor dem Einsatz von Eurocol Oberflächenmaterialien.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Schutzhinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten!

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	Ca. 50 – 100 ml/m ² je nach Fugenbreite.
Brennbarkeit	Leicht entzündbar.
Frostbeständigkeit	Ja.
Besondere Eigenschaft	Schnelle Durchtrocknung.
Dichte	0,8 g/cm ³

ANWENDUNG

Zur Fugenfüllung bei vollflächig geklebtem Parkett.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Doppelflächenspachtel
Trockenzeit	Spachtelauftrag ca. 15 - 30 Minuten.
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Hinweise	Die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkette sind zu beachten. Bei unbekanntem Holzarten ist durch Vorversuche die Eignung der zu verwendenden Produkte zu prüfen.

870 EUROFILLER WOOD

Bei stark verschmutzten oder verwachsenen Fugenflanken können Haftungsstörungen auftreten. Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Gefahrstoff: Sicherheitshinweise und Gefahrstoffverordnung beachten! Eurocol empfiehlt die Verwendung von wässriger Holzkittlösung.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
- Die Holzoberfläche ist grob geschliffen.

Gebrauchsanweisung:

Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

- Vor der Verarbeitung im Eimer gut aufrühren, um möglicherweise gebildeten Bodensatz und Aufräumung einzumischen.
- Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz der Körnung 80 – 120, zu einer leicht spachtelbaren, jedoch teigigen Paste anmischen (ca. 30 Gew. % Schleifstaubzusatz).

Je feiner der Schleifstaub, umso besser ist die Spachtelfähigkeit, Füllfähigkeit und die Haftung in der Fuge. Zu dick angemachte Paste erreicht keine ausreichende Flankenhaftung in der Fuge und kann beim Schleifen herausgerissen werden, zu dünn angemachte Paste hinterlässt ungefüllte Löcher. Faseriger Schleifstaub (insbesondere bei Exotenhölzern) kann zu einem schlechten Anrührverhalten führen, auch das Einarbeiten in die Fuge kann verhindert werden. Hier die Schleifstaubmenge reduzieren.

- Wir empfehlen in einem gesonderten Behälter, nicht auf dem Boden homogen anzumischen.
- Boden 2 fach, diagonal mit rostfreiem Doppelfächenspachtel verspachteln, dabei Holzkitt kräftig in die Fugen eindrücken, bei Bedarf wiederholen.
- Nach ca. 15 - 30 Minuten fein schleifen (Körnung 100 – 120), so dass keine Holzkittreste auf der Oberfläche des Parkettbodens verbleibt. Unbedingt auf einen sauberen Schliff des gesamten Bodens achten.

Anschließend kann der Aufbau mit sämtlichen Eurocol Parkettlacken-/Öl-Wachs-Systemen erfolgen.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE	G2 Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigrsiederhaltig
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
870	Eurofiller Wood	Metalleimer à 10 l	42/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

870 EUROFILLER WOOD

870 EUROFILLERWOOD

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

