

eurocol

923

the strong connection



EUROPLAN EXTREME

Lisciante e livellante per applicazioni estreme, resistente all'umidità e al gelo, polvere ridotta, ottima lavorabilità, presa rapida e per uso interno ed esterno.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Polvere cementizia additivata ad alto contenuto di legante sintetico.
Color	Grigio.
Consistenza	Polvere.

- Resistente all'umidità e al gelo
- Polvere ridotta
- Ottima lavorabilità
- Presa rapida
- Pompabile
- Elevata resistenza alla compressione
- Per uso interno ed esterno.

PROPRIETÀ

Resistenza alla flessione	Secondo NEN-EN 13892-2:2002: dopo 28 giorni ≥ 9 N/mm ² .
Resistenza alla sedia a rotelle da uffici	Dai 2 mm di spessore.
Res. alla compressione	Secondo NEN-EN 13892-2:2002: dopo 28 giorni ≥ 32 N/mm ² .
Consumo	Circa. 1,5 kg/m ² per mm di spessore dello strato.
Fattore di polvere	< 5% componenti con una particella di < 2 μ m (micrometro)
Infiammabilità	Non infiammabile
Resistenza al gelo	Sì.
Pedonabilità	Dopo ca. 3 ore a 18 - 20 °C.*

APPLICAZIONE

- 923 Europlan Extreme è un composto livellante a base di cemento resistente all'umidità e al gelo, a polvere ridotta, a presa rapida, per sottofondi in pietra.
- Adatto per l'uso nelle cosiddette zone umide, piscine e per uso esterno come balconi e terrazze.
- Idoneo anche per l'applicazione su sottofondi poco aerati dove è possibile la risalita di umidità.
- La malta può essere applicata come composto livellante in uno spessore dello strato da 2 a 20 mm.
- Adatto anche per il getto (in uno spessore dello strato fino a circa 50 mm) di scarichi, tracce per tubazioni anche in combinazione con riscaldamento a pavimento (elettrico).

LAVORAZIONE

Stoccaggio	tenere al fresco e all'asciutto.
------------	----------------------------------

923 EUROPLAN EXTREME

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

Attrezzi	Cazzuola o spatola dentata in combinazione con un rullo a punte, dispositivo di miscelazione.
Rapporto di miscelazione	Aggiungere 23 kg di 923 Europlan Extreme a 5,5 - 6 litri di acqua.
Tempo di lavorazione	Utilizzare entro 10-15 minuti dalla miscelazione. *
Tempo di attesa	Circa. 1 - 2 minuti.
Asciugatura	24 ore. *
Scadenza	9 mesi, in confezione integra. Dopo l'uso richiudere bene la confezione aperta.
Pulizia	Acqua.

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni del sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi.

Sottofondo:

- 923 Europlan Extreme può essere applicato su qualsiasi tipo di sottofondo lapideo rigido e dotato di buona resistenza a trazione e compressione. Il sottofondo deve inoltre essere pulito, permanentemente asciutto, privo di grasso e sporco, secondo i requisiti della norma UNI 11515-1 2020.
- Primerizzare pavimenti cementizi porosi con 044 Europrimer Multi, 099 Dispersion Primer o 049 Europrimer ABS.
- Sgrassare molto bene (in uso interno) sottofondi lisci e impermeabili (pavimenti in piastrelle, granito, terrazzo es.) con prodotti quali lo 014 Euroclean, quindi risciacquare e asciugare bene. Quindi primerizzare questi sottofondi impermeabili con 044 Europrimer o 051 Europrimer Quartz. Per uso esterno rimuovere tutte le vecchie pavimentazioni impermeabili (ceramiche).
- Pavimenti livellati in anidrite con 925 Europlan Alphy Direct o 920 Europlan Alphy.
- Riparare crepe/fessure nel sottofondo con 021 Euroblock Reno LE in combinazione con 063 Eurotape e 846 Quartsand o 808 Eurojoint Connector in combinazione con 021 Euroblock Reno LE.
- In esterno aggiungere 250 g di 811 Rinofbres alla malta rasante. Questo serve a minimizzare il ritiro da disidratazione (fessure), causato dai flussi d'aria sul pavimento. In questo caso lo spessore dello strato deve essere di almeno 3 mm. Applicare la malta livellante con una cazzuola. Posizionare 802 Eurostrip Basic o 806 Eurostrip Profile lungo possibilmente le pareti e le colonne.
- Consultare sempre preventivamente le nostre schede tecniche. In caso di dubbi sull'applicazione, chiedere consiglio tecnico.

Manuale d'istruzione:

- Aggiungi 23 kg di 923 Europlan Extreme a 5,5 - 6 litri di acqua di rubinetto fresca e pulita.
- Mescolare la malta, utilizzando un agitatore elettrico (Eurocol n. 855), fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
- Attendere ca. 1 - 2 minuti e rimestare la malta a basso numero di giri. Aggiungere in questo momento l'811 renofbres se necessario.
- Applicare la malta entro 10 - 15 minuti con cazzuola o spatola dentata.
- Durante il pompaggio regolare l'unità di miscelazione in modo tale che per 23 kg di 923 Europlan Extreme vengano aggiunti 5,5 - 6 litri di acqua di rubinetto fresca e pulita.
- Proteggere gli strati di rasante freschi dalle correnti d'aria e dai raggi diretti del sole.
- Ad una temperatura di 18 - 20 °C lo strato applicato è pedonabile dopo ca. 3 ore e idoneo alla finitura con piastrelle ceramiche. Per la pietra naturale attendere almeno 12 ore. Con uno spessore fino a 5 mm questo sarà pronto per essere ricoperto con pavimenti come erba artificiale, PVC, ecc. dopo 24 ore.
- Per informazioni sulle precauzioni di sicurezza si rimanda alla scheda di sicurezza sul nostro sito web www.forbo.com/eurocol/en/

Condizioni di lavoro:

Temperatura ambiente richiesta: 15 - 23 °C.

Temperatura per materiale e sottofondo: min. 10° - max. 25 °C.

Umidità relativa: 40 - 70%.

Sistemi con riscaldamento a pavimento:

923 Europlan Extreme può essere applicato su impianti di riscaldamento a pavimento. Il protocollo di avvio del riscaldamento a pavimento deve essere completamente eseguito in conformità con le direttive del fornitore. Spegnerne il riscaldatore 24 ore prima dell'applicazione; non riscaldare nuovamente fino ad almeno 24 ore dopo l'applicazione, con aumenti di massimo 5 °C di temperatura dell'acqua al giorno.

QUALITÀ E GARANZIA



AMBIENTE E SALUTE

Classe di pericolo	Osservare le note nella scheda/etichetta dei dati di sicurezza!
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155.
MSDS	Per informazioni dettagliate sulla sicurezza e l'ambiente si rimanda al nostro sito web www.forbo.com/eurocol/en/

923 EUROPLAN EXTREME

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezioni	EAN-code
923	Europlan Extreme	sacchi da 23 kg	8 710345 923101

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

923 EUROPLAN EXTREME

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

