

# Novilon Nova Luxe

## Productomschrijving

Novilon Nova Luxe is een sterk verend vinyl met een extra dikke toplaag en comfortabel door de dikkere rug. Het heeft een zeer realistische uitstraling dankzij vernieuwde structuur en dessins. Het bestaat uit een vinylschuimlaag versterkt met glasvezelvlies, voorzien van een transparante toplaag met extra finish Diamond Seal. Het is soepel, sterk, veerkrachtig, voetwarm en geluiddempend. Breedte 200 – 300 – 400 cm. Dikte totaal 3,0 mm. Dikte toplaag 0,7 mm.

## Toepassingsgebied

Novilon Nova Luxe kan worden gebruikt in alle vertrekken van de woning: woon-, slaap- en kinderkamers, keuken, gang en werkruimte. Daarnaast is het ook geschikt voor zwaarder gebruik bijvoorbeeld op trappen, in winkels, showrooms, wachtkamers, praktijkruimten, kantoren.

## Installatie

De ondervloer dient vlak, schoon, blijvend droog, druk- en trekvast te zijn. Kan bij huishoudelijk gebruik (tot maximaal 40 m<sup>2</sup>) los gelegd worden, d.w.z. met een streek 540 EuroSafe Special of met een weekmakerbestendige tape bij de naad. Het materiaal niet strak tegen de wanden passnijden om bobbel te voorkomen. Nooit los leggen bij zwaarder gebruik en/of rijdend meubilair en bij vloerverwarming. In dat geval geheel plakken met een fixeerlijm. Naden tussen de banen direct na het leggen lassen met 671 Noviweld om indringen van vuil en aftekening van de naden te voorkomen.

## Vloerverzorging

Voor het onderhoud en reiniging van Novilon adviseert Forbo Flooring het product Monel te gebruiken. Monel is een onderhoudsproduct dat reinigt en gelijktijdig een verzorgend laagje achterlaat. Monel geeft de vloer een iets stroever oppervlak en een matte glans.

## Reiniging na installatie

Na het installeren van Novilon de vloer reinigen met een sopje van water met Monel. Gebruik 0,125 liter Monel (ongeveer één kopje) op 5 liter water (2,5 % oplossing).

## Dagelijkse reiniging

Het dagelijkse onderhoud bestaat uit stofwissen en vlekken verwijderen. De stofwisser rekt hygiënisch, geruisloos en snel af met stof en zanderig vuil. Stofzuigen is ook mogelijk maar stofwissen is effectiever en gaat drie maal zo snel. Aangehecht vuil kan met Monel worden verwijderd. Laat moeilijke vlekken, bijvoorbeeld van koffie of wijn, niet opdrogen maar verwijder deze direct. Teer en schoenpoets e.d. ook onmiddellijk verwijderen om vlekvorming te voorkomen. Rubber van wielen en doppen kunnen een blijvende verkleuring veroorzaken. Gebruik geen schuurmiddel, ook geen vloeibare!

### **Tussenreiniging**



























Afhankelijk van het gebruik van de vloer kan dit bijvoorbeeld één maal per week gebeuren. De vloer dweilen met water waaraan Monel is toegevoegd (5 liter water en 0,125 liter Monel). Monel heeft een reinigende werking en laat tegelijk een zeepfilm op de vloer achter. Het is dus niet de bedoeling dat de vloer met schoon water wordt nagedweild. Bij de volgende tussen reiniging lost de zeepfilm, samen met het ingelopen vuil, weer gemakkelijk in het dweilwater op, waarbij opnieuw een zeepfilm achterblijft.

### **Hoofdreiniging**

De frequentie van deze handeling hangt sterk af van het gebruik en de situering van de vloer. Gemiddeld zal een frequentie van één tot enkele keren per jaar gewenst zijn. De vloer schrobben met een sopje van water waaraan Monel is toegevoegd (5 liter water en 0,125 liter Monel) en dan het schrobwater met een trekker of waterzuiger weghalen en laten drogen. Daarna de vloer dweilen met water waaraan Monel is toegevoegd (5 liter water en 0,250 liter Monel) en de vloer laten drogen.

## Technische gegevens

### Novilon Nova Luxe voldoet aan de eisen van ISO 11638 & EN 651

	Dikte totaal	EN ISO 24346	3,0 mm
	Oppervlakte afwerking		Diamond Seal
	Dikte toplaag	EN ISO 24340	0,7 mm
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 10582	Type 1
	Wonen	EN ISO 10874	Klasse 23
	Werken	EN ISO 10874	Klasse 33
	Industrieel	EN ISO 10874	Klasse 42
	Rolbreedte	EN ISO 24341	400 / 200 cm
	Rollengte	EN ISO 24341	25 m
	Totaalgewicht	EN ISO 23997	2800 g/m <sup>2</sup>
	Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
	Rolstoelbestendigheid	ISO 4918 / EN 425	Superior
	Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Lichtechtheid	EN ISO 105-B02 methode 3	blauwschaal ≥ 6
	Binnenshuis emissies: TVOC na 28 dagen	ISO 16516	≤ 0,1 mg/m <sup>3</sup>
	Resistentie tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Zeer goed
	Flexibiliteit	EN ISO 24344	∅ 10 mm
	Slijpweerstand	DIN 51130	R10
	Contactgeluidisolatie	EN ISO 717-2	17 dB (ΔLw)
	Warmteweerstand		0,012 m <sup>2</sup> K/W
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu
	<b>Creating better environments</b>		
	Hernieuwbare energie		Novilon nova luxe wordt met 100% hernieuwbare elektriciteit geproduceerd
	Novilon nova luxe voldoet aan de eisen van EN 14041:2004		
	Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>s</sub> -s1, G, NCS
	Slijpweerstand	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0,25 W/m-K
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV

Forbo Flooring B.V.  
Techniek en Opleiding