

eurocol 522

the strong connection



EUROSAFE TACK

Adesivo mono spalmatura sensibile alla pressione e induribile a umido, per la posa di pavimenti, rivestimenti murali e soffitti, incollaggio ad attivazione termica, adesivo a contatto.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Consistenza	Liquido denso.

- Fornisce un'adesione iniziale molto elevata, un adesivo a dispersione forte per incollaggio a umido, sensibile alla pressione su un lato e per contatto.
- Per l'incollaggio di pavimenti in vinile, CV in teli, materassini isolanti.
- Per la posa su sottofondi assorbenti a norma, completamente livellati.
- Anche per la posa su sottofondi non assorbenti, come i vecchi pavimenti vinilici (incollaggio sensibile alla pressione su un lato) in combinazione con 900 Europlan DSP come membrana per la migrazione dei plastificanti dai vecchi pavimenti.
- Può essere utilizzato anche per l'installazione a parete.
- Può essere utilizzato come adesivo a contatto (ad es. per rivestimenti murali pesanti, rivestimenti per pareti antiurto in impianti sportivi).
- Attivabile termicamente dopo l'asciugatura.
- Resistente alle sedie con rotelle secondo DIN EN 12529.
- Solo per uso interno.

PROPRIETÀ

Consumo	220 - 270 g/m ² , a seconda del rovescio del pavimento e delle condizioni del sottofondo.
Asciugatura	Circa. 24 ore. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Qualità speciali	adesivo sensibile alla pressione su un lato
Peso specifico	1,33 g/cm ³

APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di:

- pavimenti vinilici in teli.
- pavimenti vinilici in piastre.
- materassini isolanti.

LAVORAZIONE

Immagazzinaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Spatola A1/A2 (TKB). Il tipo di spargitore dipende dal pavimento.

522EUROSAFETACK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Rus | Russia, Stary Oskol | Ten. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

Tempo aperto	90 minuti. *
Tempo d'attesa	circa. 10 - 90 minuti *
Data di scadenza	15 mesi, in confezione integra.
Si pulisce con	Acqua.
Osservazioni	<p>Rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli eventuali materiali di posa e dei rivestimenti utilizzati!</p> <p>Consentire l'acclimatazione dei pavimenti negli ambienti prima della posa. I pavimenti devono essere distesi in piano. Durante la fase di presa deve essere evitata l'influenza diretta di calore/irraggiamento solare, carichi dinamici e di punta.</p> <p>Saldare i giunti non prima del giorno successivo.</p>

* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

Sottofondo:

- Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo e privo di strati che riducano l'adesione.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici secondo le specifiche della norma UNI 11515-1 2020.
- Per livellare il supporto utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol.
- I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d'uso.

Manuale di istruzioni:

- Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso!
- A seconda del tipo di pavimento, applicare l'adesivo con una spatola dentata sul sottofondo, su tutta la superficie e in modo uniforme senza accumuli di adesivo. Il retro della pavimentazione deve essere completamente bagnato con adesivo in formato rigato. Le spatole usurate devono essere sostituite in tempo per garantire la corretta applicazione di adesivo.
- I pavimenti devono essere posati su adesivo ancora umido.
- Il tempo di asciugatura necessario dipende dalla quantità di adesivo (striscia dentata), dalla temperatura, dall'umidità e dall'assorbimento del sottofondo.
- Durante il test con le dita, l'adesivo deve avere un centro morbido, deve essere appiccicoso, filare, ma non deve sbavare.
- A seconda del clima del locale e dell'assorbimento del supporto, il pavimento va steso sull'adesivo immediatamente o dopo il tempo di tiraggio specificato nei dati tecnici, strofinato e rullato. Le sacche d'aria sotto i pavimenti devono essere evitate e rimosse immediatamente.
- Le testate e i giunti non piatti devono essere sempre rullati. Se necessario, strofinare o rullare nuovamente le testate, i giunti laterali o altre aree cave di ca. 15 minuti dopo la posa.

Istruzioni speciali:

Incollaggio a umido/su un lato:

- Se il supporto è assorbente, lasciare seccare l'adesivo per ca. 10 - 15 minuti (formazione della pelle) e stendere il telo sull'adesivo ancora relativamente umido e strofinarlo/rullarlo.
- Entro il tempo di lavoro di ca. 30 minuti ma come con l'adesivo bagnato, stendere il collante, strofinare bene subito e spianare energeticamente la superficie del pavimento.

Adesivo sensibile alla pressione

- Nel caso di sottofondi non assorbenti e pavimenti impermeabili, l'adesivo deve staccarsi completamente.
- Tempo di evaporazione ca. 30 - 90 minuti a seconda delle condizioni climatiche della stanza.

Legame di contatto

- Applicare l'adesivo sul sottofondo e sul retro del rivestimento e lasciare asciugare allo stesso modo dell'adesivo sensibile alla pressione.
- Entro il tempo di incollaggio di ca. 90 minuti, stendere il telo e strofinare bene. Le correzioni non sono più possibili!

L'adesivo può essere riattivato con il calore entro pochi giorni. A tale scopo riscaldare il pavimento e il supporto a ca. 70 – 80 °C (dispositivo di saldatura) ed eseguire l'incollaggio come per l'incollaggio a contatto.

Adesivo con rullo - Sistema

L'adesivo, applicato con una spatola dentata, viene immediatamente steso con Rullo Eurocol Microfibre. Ciò riduce il tempo di evaporazione e la tendenza all'improntabilità in caso di carico precoce, nonché la marcatura delle scanalature della colla.

Condizioni di lavoro:

Almeno 15 °C di temperatura del pavimento,
almeno 18 °C materiale e temperatura ambiente,
35-75% di umidità relativa, raccomandato <65%.

522EUROSAFETACK

SALUTE ED AMBIENTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 60,7g/l
DGNB	VOC 3,95 %,- livello di qualità: 1
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Per informazioni dettagliate sulle misure di sicurezza, fare riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza sul nostro sito web Forbo Eurocol .
Sostanze che provocano allergie	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può produrre una reazione allergica.

DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome	confezioni	max unità su bancale
522	Eurosafe Tack	Secchio in PE da 13 kg	44/pallet
522	Eurosafe Tack	Secchio in PE da 6 kg	72/pallet
522	Eurosafe Tack	Secchio in PE da 20 kg	32/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG132508,Version09,Stand2022-01-26,ersetzt Ausgabe vom 2021-03-04

522EUROSAFETACK