

eurocol

418

the strong connection



EUROFLEX LINO POLARIS

Adesivo per Linoleum resistente al gelo.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Consistenza	Liquido denso.

- "Adesivo a umido" resistente al gelo (per spedizioni invernali), per l'incollaggio di linoleum in teli e sottofondi in sughero.
- Per la posa su sottofondi assorbenti a norma, completamente livellati.
- Adatto per i sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Rotella resistente secondo DIN EN 12529.
- Solo per uso interno.

PROPRIETÀ

Consumo	400 - 450 g/m ² .
Tiraggio	ca. 24 ore. *
Infiammabilità	Non-infiammabile.
Resistenza al gelo	Sì.
Qualità speciali	Resiste al gelo
Peso specifico	1,30 g/cm ³

APPLICAZIONE

Adesivo per l'incollaggio di linoleum in teli e sottostrato in sughero.

LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo. Resistente al gelo.
Attrezzi	Spatola B1 (TKB).
Tempo aperto	15 - 20 minuti. *
Tempo d'attesa	ca. 5 minuti. *
Data scadenza	12 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	Rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli eventuali materiali di posa e dei rivestimenti utilizzati! Quando si taglano i giunti, è necessario tenere conto della tendenza del linoleum a restringersi in lunghezza e ad espandersi in larghezza a causa dell'assorbimento di umidità dall'aria o dal sottostante, nonché dell'assorbimento di acqua dall'adesivo. Se l'adesivo si congela durante la stagione fredda, può essere scongelato lentamente. Il processo richiede diverse ore prima che l'adesivo possa essere mescolato bene. A seconda dell'effetto gelo anche giorni. La viscosità può aumentare leggermente. Il primo utilizzo sarà facile se completamente mescolato.

418 EUROFLEXLINO POLARIS

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо ЕвроКол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Forbo

I pavimenti devono essere acclimatati nella stanza in posizione piana prima della posa, altrimenti non è possibile garantire una corretta installazione.

La saldatura dei giunti deve essere eseguita una volta che l'adesivo si è asciugato ma non prima di 48 - 72 h dopo la posa.

Contiene solvente infiammabile. Si prega pertanto di assicurare una adeguata ventilazione dell'aria durante l'installazione, soprattutto in ambienti con fonti di calore aperte; in questo tipo di ambienti Eurocol consiglia i prodotti EMCODE EC1.

Le norme e i regolamenti locali pertinenti devono essere rispettati. Al di fuori della Germania devono essere applicate le normative nazionali pertinenti che devono essere note all'utente.

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottopavimento e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi

Sottofondo:

- Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo e privo di strati che riducono l'adesione.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici secondo le specifiche della norma UNI 11515-1 2020.
- Per livellare il sottofondo utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol.
- I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al sottofondo e alla destinazione d'uso.

Manuale d'istruzioni:

- Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso!
- A seconda del tipo di pavimento, applicare l'adesivo con una spatola dentata sul sottofondo su tutta la superficie e in modo uniforme senza eccessi di adesivo. Il retro della pavimentazione deve essere completamente bagnato con adesivo, dall'aspetto rigato. Le spatole usurate devono essere sostituite in tempo per garantire il giusto consumo di adesivo.
- I pavimenti devono essere posati sull'adesivo ancora umido.
- Il tempo di attesa necessario dipende dalla quantità di adesivo (striscia dentata), dalla temperatura, dall'umidità e dall'assorbimento del sottofondo.
- Durante il test con le dita, l'adesivo deve avere un centro morbido, deve essere appiccicoso, deve tirare i fili, ma non deve sbavare.
- Nel caso delle "pieghe da forno di essiccazione", l'adesivo deve essere applicato sul retro del rivestimento con una spatola liscia (incollaggio per contatto) prima di posizionare il linoleum sull'adesivo.
- A seconda del clima dell'ambiente e dell'assorbimento del supporto, il rivestimento climatizzato va spinto sull'adesivo immediatamente o dopo il tempo d'attesa specificato nei dati tecnici, strofinato e rullato. Le sacche d'aria sotto il rivestimento devono essere evitate o rimosse immediatamente.
- Le teste e i bordi non piatti devono essere sempre rullati.
- Se necessario, strofinare o rullare nuovamente le estremità superiori, le "pieghe da forno di essiccazione", le i giunti o altre aree cave ca. 15 minuti dopo l'installazione.

Condizioni di lavoro:

Almeno 15 °C di temperatura del pavimento,
almeno 18°C materiale e temperatura ambiente,
35-65% di umidità relativa.

QUALITÀ E GARANZIA



AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	D2
LEED	VOC 54,6 g/l
DGNB	VOC 4,2 %
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili a richiesta.
Sostanze che causano allergie	Contiene la massa di reazione del 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può produrre una reazione allergica.

418 EUROFLEXLINO POLARIS

DATI DELL'ARTICOLO

articolo	nome prodotto	confezione	max unità su bancale
418	Euroflex Lino Polaris	Secchio in PE da 14 kg	44/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG132858;Version07,Stand 202009-09,ersetzt Ausgabe vom 2020-03-10.

418 EUROFLEXLINO POLARIS

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

