

041

EUROPRIMER EC

Primer conduttivo.



TIPOLOGIA PRODOTTO

Base Dispersione acrilica. Carbonio nero.

Colore Nero.

Consistenza Liquida.

- Non infiammabile
- Capacità di diffusione favorevole
- Resistenza elettrica < 3.105 Ohm (EN 13 415)

PROPRIETÀ

Consumi 120-150 g/m².

Resistenza elettrica < 3x10⁵ Ohm, misurato secondo EN 13 415.

Infiammabilità Non infiammabile.

Resistenza la gelo No.

Peso specifico 1.0 kg/l.

APPLICAZIONE

- Primer per la sostituzione del sistema di bandelle di rame durante la posa di un pavimento conduttivo.
- In combinazione con pavimenti conduttori e adesivi conduttori si otterrà un'adeguata resistenza alla conducibilità.
- Normalmente non è necessario applicare e mettere a terra più di 1 m di 801 Eurostriscia EC ogni 30 m². Su superfici più grandi si dovrebbero usare proporzionalmente più strisce di rame.
- 041 Europrimer EC non è idoneo per l'applicazione sotto gomma Nora.

LAVORAZIONE

Stoccaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo.

Attrezzi Rullo in schiuma o rullo in lana d'agnello.

Asciugatura 3-5 ore. *

Data di scadenza 12 mesi per confezioni non aperte.

Pulizia Acqua.

Osservazioni Si prega di prestare attenzione alla scheda tecnica e alla scheda di sicurezza rilasciate dal produttore del pavimento. Assicurarsi che il livellamento sotto il pavimento sia sufficientemente spesso. 041 EC Europrimer riduce l'assorbimento del sottofondo, pertanto, in caso di pavimenti che permettano la penetrazione del vapore acqueo, consentire tempi di asciugatura dell'adesivo corrispondentemente più lunghi.

EMICODE, per ulteriori informazioni vedere www.emicode.com.

* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

041EUROPRIMEREC

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Sottofondo:

- 041 Europrimer EC è adatto a qualsiasi tipo di sottofondo che presenti una buona resistenza a trazione e compressione. Questo deve inoltre essere uniforme, pulito, permanentemente asciutto e privo di grasso e sporco, secondo i requisiti della norma UNI 11515-1 2020.
- Sotto i pavimenti è sempre necessario stuccare con un rasante Eurocol, adatto alla destinazione d'uso, per garantire superfici uniformi e assorbenti.
- Trattare i sottofondi in anidrite con 049 Europrimer ABS, successivamente con 041 Europrimer EC.
- Prima di iniziare cerca sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica.

Manuale d'istruzione:

- Agitare bene il contenitore prima dell'uso!
- Il primer è pronto all'uso, non diluire.
- Applicare uniformemente sul supporto con rullo in microfibra. La formazione di pozzanghere è da evitare.
- Non versare il primer direttamente dal contenitore sul pavimento.
- Ogni 30 m² di superficie della stanza deve essere inclusa una bandella di scarico tipo Eurocol 801 Eurostrip EC (nastro autoadesivo in rame).
- Nessun punto sulla superficie deve trovarsi a più di 10 m di distanza dalla striscia di rame, specialmente in stanze lunghe e strette.
- Fallo mettere a terra da un elettricista autorizzato.

Condizioni di lavoro:

Temperatura ambiente prevista: 18 - 23 °C.

Temperatura per materiale e sottofondo: min. 15° - max. 20°C.

Umidità relativa: 40 - 70%.

QUALITÀ E GARANZIA



AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0%, livello id qualità: 4
Hazard Class	Nessuna.
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Per informazioni dettagliate sulle misure di sicurezza, fare riferimento alla scheda di informazioni sulla sicurezza sul nostro sito Web www.forbo-eurocol.de .
Sostanze che causano allergia	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può produrre una reazione allergica

DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezione	max unità su pallet
041	Europrimer EC	tanica PE da 10 kg	60/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida.

041EUROPRIMEREC

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto della scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere fornite aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide

044EUROPRIMERMULTI

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Rus | Russia, Stary Oskol | Tel. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

