

eurocol

940

the strong connection



EUROPLAN QUICK

Malta da riempimento e riparazione cementizia a presa rapida e riparazione solida. Può essere utilizzato per uno spessore fino a 50 mm.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Cementi speciali, inerti minerali, intonaci, livellanti e antischiuma a base di polimeri, addensanti, additivi.
Colour	Grigio.
Consistenza	Polvere.

- Riparatore cementizio stabile, molto portante, a rapido indurimento e pedonabile.
- Per riparare e livellare scale e pianerottoli.
- Per il riempimento di crepe, buchi e irregolarità più profonde del massetto.
- Per sagomare bordi, transizioni e pendenze.
- Per riempire e lisciare giunti di pannelli di disaccoppiamento tipo 823 Eurofloor Reno completamente incollati.
- Applicabile in strati di spessore fino a 50 mm. Su pannelli di disaccoppiamento (es. 823 Eurofloor Reno) fino a 10 mm.
- Ben estensibile fino a "zero" mm di spessore dello strato.
- Stabile e lisciabile aggiungendo acqua.
- Estensibile fino al 30 % con 846 Europlan Sand per spessori superiori a 10 mm.
- Il prodotto può essere utilizzato su riscaldamento a pavimento ed è adatto per l'uso di sedie con rotelle secondo DIN EN 12529.
- Per uso interno.
- Materiale di posa a bassissime emissioni, certificato secondo EMICODE EC 1 Plus. Dichiato da baubook, "prodotto da costruzione ecologico".
- Blu Angel UZ113.

PROPRIETÀ

Resistenza alla sedia a rotelle da ufficio	Da 1 mm di spessore.
Classificazione	CE: DIN EN 13813: CT-C40-F7.
Consumi	ca. 1.5 kg/m ² per mm di spessore.
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	Sì.
Pedenabilità	ca. 45 minuti a (18 - 20) °C.*
Qualità speciale	Stabile e facilmente regolabile grazie all'aggiunta di acqua. Può essere mescolato con 846 Europlan Sand fino al 30% per spessori di 10 mm. Lisciabile verso "zero" mm di spessore.

APPLICAZIONE

- Per livellare e riparare gradini e superfici più piccole.
- Per il riempimento di crepe, buchi, ecc. in pavimenti cementizi.

940 EUROPLAN QUICK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо ЕвроКол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Forbo

LAVORAZIONE

Spessore massimo	50 mm.
Stoccaggio	Conservare al fresco e all'asciutto.
Attrezzi	Cazzuola o spatola.
Rapporto di miscelazione	Aggiungere 25 kg di 940 Europlan Quick a 5,5 - 6 litri di acqua.
Tempo di lavorazione	Usare entro i 15 minuti dalla miscelazione.*
Tempo aperto	Nessuno.
Asciugatura	ca. 45 minuti.
Data scadenza	6 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.

Osservazioni

Osservare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza di altri materiali di posa e pavimenti/parquet!

Applicare la pavimentazione sull'area entro pochi giorni!

Per i sottofondi assorbenti mantenere uno spessore minimo di 2 mm, per i sottofondi non assorbenti uno spessore minimo dello di 3 mm.

Dopo l'applicazione del composito livellante.

- Le superfici fresche devono essere protette dalla luce solare diretta, dalle correnti d'aria, dalle alte temperature (sopra i 30 °C), dalla pioggia e dal gelo.
- Per ottenere le migliori prestazioni tecniche a lungo termine, dopo aver terminato i lavori di livellamento, la posa del pavimento deve essere eseguita nel più breve tempo possibile, entro il tempo di asciugatura del prodotto compreso tra 3 e 7 giorni, altrimenti la superficie deve essere protetta con un idoneo rivestimento.

Non adatto su massetti galleggianti a secco o pannelli galleggianti a base legno.

La disponibilità alla posa dipende dallo spessore dello strato e dipende in particolare dalle condizioni climatiche del sito.

Indossare occhiali e guanti protettivi.

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un oftalmologo.

Proteggere le tue mani con guanti resistenti e impermeabili. Indossa pantaloni lunghi.

Evitare il contatto prolungato della pelle con il prodotto. Pulire a fondo immediatamente le parti cutanee interessate con acqua.

Più a lungo rimane il prodotto sulla pelle, maggiore è il rischio di gravi danni alla pelle.

Tenere lontano dai bambini.

Per lavori di livellamento in preparazione di incollaggio con adesivi per parquet Eurocol 1K o 2K, utilizzare esclusivamente Eurocol 048 Europrimer Plus o primer reattivo Eurocol.

EMICODE, per maggiori informazioni visitate www.emicode.com.

* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

Sottofondo:

- 940 Europlan Quick può essere applicato su qualsiasi tipo di sottofondo pietroso, rigido e con buona resistenza a trazione e compressione. Il sottofondo deve inoltre essere pulito, permanentemente asciutto e privo di grasso e sporco, secondo i requisiti della norma UNI 11515-1 2020.
- Primerizzazione di sottofondi lisci e impermeabili come pavimenti in piastrelle, granito, terrazzo, asfalto e sottofondi bituminosi oltre a vecchi e residui di adesivo carteggiati (resistenti all'acqua) con 044 Europrimer Multi/044-1 Europrimer Multi Plus/070 Europrimer Fill con un rullo di schiuma.
- Primerizzazione massetti cementizi porosi con 044 Europrimer Multi/044-1 Europrimer Multi Plus o 049 Europrimer ABS con rullo di lana d'agnello o inumidito con acqua.
- Fessure/cuciture nel sottofondo devono essere riparate con 021 Euroblock Reno LE in combinazione con 063 Eurotape o con 808 Eurojoint Connector eventualmente in combinazione con 846 Quartzsand. In alternativa con il sigillante ai silicati Europlan 913.
- Chiedi sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica.

Manuale d'istruzioni:

- Mescolare la polvere nella quantità specificata (vedi dati tecnici) con acqua fredda pulita utilizzando un miscelatore elettrico fino a formare un impasto liscio e senza grumi. Per quantità parziali utilizzare ca. 0,22 - 0,24 litri di acqua per kg di polvere. Miscelare solo il prodotto che può essere lavorato entro il tempo di lavoro.
- A seconda della destinazione d'uso, variando la quantità d'acqua si può ottenere una malta stabile e liscia e facilmente asportabile.
- Applicare il prodotto pronto entro il tempo di lavoro in un'unica operazione fino al raggiungimento dello spessore dello strato desiderato.
- Lisciare le scale o riparare le aree con una spugna umida dopo la levigatura.
- Durante la presa del livellante evitare correnti d'aria e luce solare intensa. Ciò può portare a un ritiro troppo rapido dell'umidità, che "brucia" lo strato di riempimento, polverizza la zona del bordo superficiale e possono verificarsi crepe da ritiro.

940 EUROPLAN QUICK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

ООО Форбо ЕвроКол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



- In caso di posa su riscaldamento a pavimento, il riscaldamento deve essere mantenuto in funzione per 3 giorni prima, durante e fino a 7 giorni dopo la posa con una temperatura superficiale di (18 - 22) °C.
- In caso di rasature multistrato con autolivellanti, applicare una mano intermedia di prima rasatura a presa completa prima di applicare la seconda e lasciar asciugare.
- Per spessori di applicazione superiori a 5 mm è possibile stendere con sabbia (granulometria 1 - 3 mm). Durante la miscelazione, il materiale di allungamento viene aggiunto come ultimo componente. La quantità massima di additivo non deve superare il 30 % del composto di riempimento.

Condizioni di lavoro:

almeno 15 °C di temperatura del pavimento,
almeno 18 °C materiale e temperatura ambiente,
35-75% di umidità relativa, consigliata <65%.

QUALITÀ E GARANZIA



AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	ZP1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Crediti 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello qualità: 4
Hazard Class	Osservare le avvertenze nella scheda di sicurezza/etichetta!
Sicurezza e Ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Per informazioni dettagliate su sicurezza e ambiente, rimandiamo al nostro sito web www.eurocol.nl .

DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezione	max unità su pallet
940	Europlan Quick	Sacco di carta da 25 kg	42/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso. Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG150030, Version 10, Stand 2021-08-20, ersetzt Ausgabe vom 2021-07-26

940 EUROPLAN QUICK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
 ООО Форбо ЕвроКол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

