FLOORING SYSTEMS

tessera® accord

Specyfikacja techniczna

Tessera Accord spełnia wymogi normy EN 1307

			Tessera Accord	Tessera Accord SoftBac™
	Opis		Pętelkowe płytki dywanowe o strukturalnym runie	Pętelkowe płytki dywanowe o strukturalnym runie
	Wymiary płytki	EN 994	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	6,4 mm	9,7 mm
	Wysokość włókna	ISO 1766	3 mm	3 mm
	Ilość kolorów w kolekcji		12	12
	Ilość płytek w opakowaniu		16 (4 m^2)	16 (4 m^2)
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Budowa włókna		100% polyamid 6	100% polyamid 6
	Metoda barwienia		100% na wskroś	100% na wskroś
	Gęstość ściegu	ISO 1763	207 821 tuftów na m^2	207 821 tuftów na m^2
	Waga całkowita	ISO 8543	4145 g/m^2	5450 g/m^2
	Waga runa	ISO 8543	605 g/m^2	605 g/m^2
	Klasa komfortu		LC 1	LC 1
	Podłoże pierwszorzędowe	EN-ISO 23999	Poliester	Poliester
	Podłoże drugorzędowe		Modyfikowane podłoże bitumiczne ProBac™. Zawiera ponad 76% materiałów pochodzących z recyklingu.	SoftBac™
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3	ΔL_w = 24 dB	ΔL_w = 27 dB
	Pochłanianie dźwięków	ISO 354	α_w ± 0,15 (H)	α_w ± 0,15 (H)
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918	Minimalna wartość R: ≥ 2,40	Minimalna wartość R: ≥ 2,40
	Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5
	Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%
	Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni	EN 16516	≤ 0,1 mg/m^3	≤ 0,1 mg/m^3
	Środowisko naturalne			
	Energia odnawialna		Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przywykorzystaniu w 100% "zielonej energii".
	Zawartość pochodząca z recyklingu		Płytki dywanowe Accord zawierają wagowo 61% materiałów pochodzących z recyklingu.	Płytki dywanowe Accord zawierają wagowo 61% materiałów pochodzących z recyklingu.
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń		Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350.	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350.
	Ska		Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych.	Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych.
	Sposób instalacji		Jednolicie	Jednolicie

Tessera Accord spełnia wymogi normy EN 14041 — CE EN 14041

CE	Deklaracja właściwości użytkowych nr	EN 14041	1170104-DoP-210	1170200-DoP-111
G Cfl-s1 NCS	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C_{fl}- s1, G, NCS	C_{fl}- s1, G, NCS
DS	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Opór elektryczny	ISO 6356	E ≤ 2 kV	E ≤ 2 kV
	Współczynnik Przenikania Ciepła	EN 12667	0,06 W/(m·K). Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.	0,06 W/(m·K). Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED ISO 14001