

Технічні характеристики

Flotex naturals відповідає вимогам стандарту EN 1307



Flotex naturals

	Загальна товщина	ISO 1765	4.3 мм
	Комерційне використання	EN-ISO 10874	Клас 33
	Кількість дизайнів		20
	Ширина рулону		2.0 м
	Довжина рулону		± 30 м
	Загальна вага	ISO 8543	1800 г/м ²
	Склад ворсу		100% поліамід 6.6
	Стабільність розмірів	ISO 2551	≤ 0.2%
	Стійкість до стирання	EN 1307 додаток F	> 1000 циклів
	Водонепроникність	EN 1307 додаток G	Тест пройдено
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN-ISO 105-B02	≥ 5
	Противозкідність	BS 7976-2 (UK SRG маятниковий тест)	При сухих умовах поверхня має низький ризик ковзання. При вологих умовах поверхня також має низький ризик ковзання.
	Противозкідність (тест на рампі)	DIN 51130	R13
	Зменшення ударного шуму	EN-ISO 717-2	ΔL _w ≥ 21 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	α _w = 0,10 (H)
	Створюючи кращі середовища		
	Відновлювана електроенергія	Flotex виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.	
	Вміст вторинної сировини	Рулонний Flotex містить до 20% вторинної сировини за вагою.	
	Якість повітря в приміщенні	Flotex відзначений сертифікатом Allergy UK. Всі матеріали Flotex проходять випробування на концентрацію викидів у повітря приміщень відповідно до стандарту EN 16516 через 3 та 28 днів. Рулони Flotex мають надзвичайно низький рівень викидів.	
	SKA	Flotex відповідає критеріям рейтингу SKA для м'яких підлогових покриттів M12, що використовуються в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	
	LCA	Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.	

EN 14041



1200301-DoP-107

Flotex naturals відповідає вимогам стандарту EN 14041: 2004

	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _s -s1, L, CS
	Противозкідність	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Антистатичні властивості	ISO 6356	≤ 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)
	Вміст окремих небезпечних речовин	EN 14041	Відповідає вимогам



Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

Для рулонів Flotex ми рекомендуємо клей 640 Eurostar Special або клей-аналог. За додатковою інформацією звертайтеся до служби підтримки клієнтів.