
























# Technické specifikace

Trafic compact splňuje požadavky normy EN 14041 a EN 649

<b>Trafic compact</b>			
	Celková tloušťka	ISO 24346/ EN 428	2,0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340/ EN 429	0,7 mm
	Celková hmotnost	ISO 23997/ EN 430	2400 g/m <sup>2</sup>
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	ΔLw 5 dB
	Hluková redukce v prostoru	NF S 31-074	
	Absorpce hluku	EN ISO 354 EN ISO 11654	
	Odolnost vůči bodovému zatížení (maximální naměřená hodnota) <i>Průměrná naměřená hodnota</i> <i>Požadavek</i>	ISO 24343-1/ EN 433	0,02 mm - ≤ 0,10 mm
	Protikluznost	DIN 51130	R10
	Odolnost vůči otěru	EN 660-2	Skupina T
	Specifikace		ISO 10582 / EN 649
	Občanská výstavba	ISO 10874/ EN 685	Třída 34
	Lehký průmysl	ISO 10874/ EN 685	Třída 43
	Balení		Role
	Délka role	ISO 24341 / EN426	± 25 m
	Šířka role	ISO 24341 / EN426	2 m
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 / EN 425	ano
	Odolnost vůči nožičkám nábytku	ISO 16581 / EN 424	Splňuje
	Rozměrová stálost <i>Požadavek</i>	ISO 23999/ EN 434	< 0,10 % ≤ 0,40 %
	Barevná stálost <i>Požadavek</i>	ISO 105-B02	7 ≥ 6
	Odolnost vůči skvrnám	ISO 26987 / EN 423	Dobrá
	Povrchová úprava		PUR
	Fungistatická a bakteriostatická ošetření		
	Celkové emise TVOC* za 28 dní	ISO 16000 ISO 10580	< 100 µg/m <sup>3</sup>
	REACH (Evropské nařízení)	1907 / 2006 / CE	Splňuje <sup>(2)</sup>
	Sarlon splňuje požadavky normy EN 14041		 EN 14041
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1 <sup>(3)</sup>
	Protikluznost	EN 13893	DS: µ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatický
	Tepelná vodivost	EN 12524 / EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), vhodné pro podlahové topení

Výše uvedené informace se mohou změnit v případě budoucích technických zdokonalení výrobku.

<sup>(1)</sup> Platné na každém podkladu: dřevo, nehořlavé A1fl nebo A2fl nebo volně položené (s podložkou SARLIBASE TE)

<sup>(2)</sup> Produkt neobsahuje látky z kandidátského seznamu látek vydaného Evropskou chemickou agenturou (SVHC - látky vzbuzující velké obavy)

<sup>(3)</sup> Platné na nehořlavém podkladu A1fl-s1 nebo A2fl

\* TVOC: Celkové množství organických těkavých látek