














furniture linoleum

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Šířka role	EN-ISO 24341	1,83 m
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 30 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	2100 g/m ²
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24341	≤ 0.20
	Barevná stálost na světle	EN-ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Stupeň lesku	ISO 2813	< 5
	Ohebnost	EN-ISO 24344	ø 50 mm
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií (zásad).
	Použití na podlahové topení		70 ° C
	Antistatický	EN 1815	≤ 2.0 kV
	Životní cyklus výroby LCA		LCA je základ pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.
	CO ₂ neutrální		Ověřeno ekologickým prohlášením o produktu typu II.