




















# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

## Marmoleum® Modular Textura splňuje požadavky normy EN-ISO 24011

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43
	Rozměry (délka x šířka)	EN-ISO 24342	100 x 25 cm
	Pravoúhlost a přímost	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~ 0,05
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425 (ISO 4918)	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.
	Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.
	Protikluznost	DIN 51130	R9
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Životní cyklus výroby LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

## Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041

	Reakce na oheň	EN 13501-1	C <sub>f</sub> -s1
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,17 W/m-K

EN14041



0100203-DoP-306

pro každý  
interiér



možnosti  
instalací



VIZUALIZACE ONLINE



[www.forbo-flooring.cz/textura](http://www.forbo-flooring.cz/textura)