












# Vpichované koberce - Needlefelt





## Technické specifikace

Koberce Needlefelt splňují požadavky normy EN 14041

		Forte / Forte Graphic	Markant / Markant Graphic	Akzent	
	Celková tloušťka	ISO 1765	ca. 6,5 mm	ca. 5,5 mm	ca. 5,0 mm
	Oblast použití	EN 1470	Třída 33	Třída 33	Třída 33
	Délka role		ca. 30 m	ca. 30 m	ca. 30 m
	Šířka role		200 cm	200 cm	200 cm
	Vlákna nášlapné vrstvy		100% PA	100% PA	80% PA / 20% PP
	Rubová strana		100% recyklovaný PES	100% recyklovaný PES	100% recyklovaný PES
	Konstrukce		Plně impregnovaná	Plně impregnovaná	Plně impregnovaná
	Hmotnost vláken nášlapné vrstvy		ca. 750 g/m <sup>2</sup>	ca. 600 g/m <sup>2</sup>	ca. 500 g/m <sup>2</sup>
	Celková hmotnost	ISO 8543	ca. 1,5 Kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,2 Kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,0 Kg/m <sup>2</sup>
	Antistatické vlastnosti	ISO 10965	≤ 10 <sup>-7</sup> Ω	≤ 10 <sup>-7</sup> Ω	≤ 10 <sup>-7</sup> Ω
	Kročejevá neprůzvučnost	ISO 140-8	22 dB	21 dB	20 dB
	Absorpce hluku	EN ISO 354	α <sub>w</sub> = 0,20 (H)	α <sub>w</sub> = 0,20 (H)	α <sub>w</sub> = 0,20 (H)
	Vhodné pro kolečkovou židli	EN 985	Yes	Yes	Yes
	Barevná stálost	ISO 105/B02	>6	>6	>6
	Voděodolnost	ISO 105/E01	> 3-4	> 3-4	> 3-4
	Stálobarevnost v otěru za mokra	ISO 105-X12	>3	>3	>3
	Stálobarevnost v otěru za sucha	ISO 105-X12	> 3-4	> 3-4	> 3-4

Koberce Needlefelt splňují požadavky normy EN 14041



	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bi-s1	Bi-s1	Bi-s1
	Protikluznost	EN 13893	DS ≥ 0.30	DS ≥ 0.30	DS ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Tepelný odpor	ISO 8302	0,07 m <sup>2</sup> K/W	0,06 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W



Výše uvedené informace se mohou změnit v případě budoucích technických zdokonalení výrobku.