

## Tableau adhésifs Forbo en bref

Ce tableau est destiné à être utilisé comme guide général uniquement.

Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques ou communiquez avec le service de soutien technique et de formation **AVANT** la pose.

| Adhésif Forbo       | Type d'adhésif                      | Emballage            | Humidité maximale de la surface | Émission max. vapeur d'eau (pour 1 000 pi <sup>2</sup> ) | Humidité relative maximale | pH maximal | Taux de rendement approximatif (pi <sup>2</sup> par gallon) | Couleur de l'adhésif                  | Dents de la truelle                                                                                                               | Stabilité : gel et dégel | Durée de stockage (emballage non ouvert) |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Sustain 100</b>  | Double couche d'acrylique polymère  | 4 gallon             | < 5                             | s.o.                                                     | 100%                       | 12         | 125                                                         | Bleu                                  | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>Sustain 1195</b> | Double couche d'acrylique polymère  | 1 gallon<br>4 gallon | s.o.                            | 10                                                       | 90 - 95%                   | 11         | 125                                                         | Vert                                  | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>L 885</b>        | Polymère acrylique                  | 1 gallon<br>4 gallon | s.o.                            | 8                                                        | 85%                        | 10         | 125                                                         | Beige pâle                            | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>T 940</b>        | Polymère acrylique                  | 1 gallon<br>4 gallon | s.o.                            | 5                                                        | 75%                        | 10         | 125                                                         | Blanc                                 | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>FRS 885</b>      | Polymère acrylique                  | 4 gallon             | s.o.                            | 8                                                        | 85%                        | 10         | 125                                                         | Beige pâle                            | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>FST 1299</b>     | Émulsion acrylique de haute qualité | 4 gallon             | < 5                             | s.o.                                                     | 99%                        | 12         | 125                                                         | Jaune; transparent après séchage      | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po<br>OU rouleau à poils de 3/8 po                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>V 1190</b>       | Polymère acrylique                  | 1 gallon<br>4 gallon | s.o.                            | 8                                                        | 90%                        | 11         | 125 - 300                                                   | Blanc                                 | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po;<br>dents fine 1/32 po x 1/16 po x 1/32 po;<br>ou rouleau à poils de 3/8 po (9.5 mm) | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>C 930</b>        | Polymère acrylique                  | 1 gallon<br>4 gallon | s.o.                            | 8                                                        | 85%                        | 10         | 125                                                         | Blanc avec fibres conductrices grises | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                                                                      | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>L 910W</b>       | Polymère acrylique                  | 1 gallon<br>4 gallon | s.o.                            | s.o.                                                     | s.o.                       | s.o.       | 90 à 125                                                    | Beige pâle                            | Dents en V de 1/8 po x 1/8 po x 1/16 po<br>OU dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po                                        | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>ArmorFix</b>     | Double couche d'acrylique polymère  | 4 gallon             | s.o.                            | s.o.                                                     | s.o.                       | 12         | 128 à 146 pieds linéaires                                   | Blanc                                 | 1/8 po x 1/8 po V-notch                                                                                                           | 1 cycle à -6 °C (20 °F)  | 2 ans                                    |
| <b>660</b>          | Uréthane en deux parties            | 1.5 gallon           | s.o.                            | 6                                                        | 80%                        | 12         | 200 - 330                                                   | Beige                                 | Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po <b>OU</b><br>Dents fines 1/32 po x 1/16 po x 1/32 po                                 | Ne PAS congeler          | 1 an                                     |