

Tableau adhésifs Forbo en bref

Ce tableau est destiné à être utilisé comme guide général uniquement.
 Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques ou communiquez
 avec le service de soutien technique et de formation **AVANT** la pose.



FLOORING SYSTEMS

Adhésif Forbo	Type d'adhésif	Emballage	Humidité maximale de la surface	Émission max. vapeur d'eau (pour 1 000 pi ²)	Humidité relative maximale	pH maximal	Taux de rendement approximatif (pi ² par gallon)	Couleur de l'adhésif	Dents de la truelle	Stabilité : gel et dégel	Durée de stockage (emballage non ouvert)
Sustain 1195	Double couche d'acrylique polymère	1 gallon 4 gallon	s.o.	10	90 - 95%	11	125	Vert	Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
Sustain 100	Double couche d'acrylique polymère	4 gallon	< 5	s.o.	100%	12	125	Bleu	Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
FST 1299	Émulsion acrylique de haute qualité	4 gallon	< 5	s.o.	99%	12	125	Jaune; transparent après séchage	Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po OU rouleau à poils de 3/8 po	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
V 1190	Polymère acrylique	1 gallon 4 gallon	s.o.	8	90%	11	125 - 300	Blanc	Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po; dents fine 1/32 po x 1/16 po x 1/32 po; ou rouleau à poils de 3/8 po (9.5 mm)	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
C 930	Polymère acrylique	1 gallon 4 gallon	s.o.	8	85%	10	125	Blanc avec fibres conductrices grises	Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
L 910W	Polymère acrylique	1 gallon 4 gallon	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	90 à 125	Beige pâle	Dents en V de 1/8 po x 1/8 po x 1/16 po OU dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
ArmorFix	Double couche d'acrylique polymère	4 gallon	s.o.	s.o.	s.o.	12	128 à 146 pieds linéaires	Blanc	1/8 po x 1/8 po V-notch	1 cycle à -6 °C (20 °F)	2 ans
660	Uréthane en deux parties	1.5 gallon	s.o.	6	80%	12	200 - 330	Beige	Dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po OU Dents fines 1/32 po x 1/16 po x 1/32 po	Ne PAS congeler	1 an