

eurocol 622

the strong connection



EUROSTARTACK

Mono adesivo sensibile alla pressione e ad umido, per la posa di pavimenti, rivestimenti per muri e soffitti, incollaggio termicamente reattivo.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Colore	Beige chiaro.
Consistenza	Liquido denso.

- Adesivo di alta qualità, forte, in dispersione per l'installazione a umido, sensibile alla pressione su un lato e a contatto. Per l'incollaggio di pavimenti in PVC, pavimenti tessili (non per feltro agugliato), materassini isolanti.
- Per l'installazione su sottofondi assorbenti, completamente riempiti e conformi alle norme o su sottofondi densi. L'adesivo ha un'adesività iniziale molto elevata e un tempo di posa molto lungo.
- L'adesivo può essere utilizzato nel processo di incollaggio a contatto per l'incollaggio di rivestimenti murali pesanti, l'installazione di pavimenti sui gradini delle scale.
- Dopo l'essiccazione, l'adesivo può essere riattivato termicamente.
- Il prodotto può essere utilizzato su riscaldamento a pavimento.
- Adatto per l'uso per sedie con rotelle secondo DIN EN 12529.
- Adatto per lo shampoo secondo RAL 991 A2.
- Per uso interno.
- EMICODE EC 1 Plus a bassissime emissioni.
- Prodotto da costruzione testato sulle emissioni secondo i principi DIBt.
- Dichiarato da baubook, "prodotto da costruzione ecologico".

PROPRIETÀ

Consumi	ca. 250 - 300 g/m ² , a seconda delle condizioni del sottofondo.
Asciugatura	24 ore. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Qualità speciale	Adesivo multiuso con tempo aperto molto lungo.
Peso specifico	1,31 g/cm ³

APPLICAZIONE

Per la posa di:

- Pavimenti vinilici in teli,
- Pavimenti CV in teli,
- Pavimenti tessili,
- Tappetini isolanti Eurocol.

622 EUROSTARTACK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Spatole A1, A2.
Tempo aperto	ca. 60 minuti *
Tempo d'attesa	ca. 10 - 60 minuti *
Data scadenza	15 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	<p>Rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli eventuali materiali di posa e dei rivestimenti utilizzati!</p> <p>Consentire l'acclimatamento dei pavimenti negli ambienti prima della posa. I rivestimenti devono essere distesi e posati in piano. Durante la fase di presa deve essere evitata l'influenza diretta di calore/irraggiamento solare, carichi dinamici e concentrati.</p> <p>Saldare i giunti non prima del giorno successivo.</p> <p>Per ridurre al minimo le impronte residue, per quanto possibile, i pavimenti resilienti devono essere sempre collocati nell'adesivo bagnato e strofinati bene immediatamente per schiacciare completamente le creste adesive. Se viene superato il tempo di inserimento, durante il quale è ancora possibile schiacciare completamente le scanalature adesive, rimangono scanalature fisse che si possono rileggere sulla superficie o essere schiacciate sotto carichi concentrati. Ciò porta a deformazioni visibili nella struttura del pavimento. L'avanzamento dei lavori deve essere impostato in modo tale da non superare il tempo di attesa, curando cioè la bagnatura del rovescio della pavimentazione. In caso di inosservanza di quanto scritto si escludono eventuali contestazioni che ne derivino.</p> <p>Nel caso di pavimenti tessili occorre prestare attenzione alla stabilità dimensionale relativa all'esposizione all'umidità (ritiro). Quando si incollano pavimenti tessili senza rovescio impermeabile, è necessario rispettare un tempo di attesa di circa 20 minuti per evitare che l'adesivo ancora umido permei il retro del pavimento.</p> <p>EMICODE, maggiori informazioni www.emicode.com.</p>

* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

Sottofondo:

- Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo e privo di strati che riducono l'adesione.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici secondo le specifiche della norma UNI 11515-1 2020.
- Per il livellamento del supporto utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol.
- I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d'uso.

Manuale d'istruzioni:

- Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso!
- A seconda del tipo di pavimento, applicare l'adesivo con una spatola dentata sul sottofondo su tutta la superficie e in modo uniforme senza accumuli di adesivo. Il retro della pavimentazione deve essere completamente bagnato con adesivo in formato rigato. Le spatole usurate devono essere sostituite in tempo per garantire il corretto consumo di adesivo.
- I rotoli devono essere posati sull'adesivo ancora umido.
- Il tempo di attesa necessario dipende dalla quantità di adesivo (striscia dentata), dalla temperatura e dall'umidità ambiente e dall'assorbimento del sottofondo.
- Durante il test con le dita, l'adesivo deve avere un centro morbido, deve essere appiccicoso, deve tirare i fili, ma non deve sbavare.
- A seconda del clima dell'ambiente e dell'assorbimento del supporto, il pavimento climatizzato va posato immediatamente sull'adesivo o dopo il tempo di attesa specificato nei dati tecnici, strofinato e rullato. Le sacche d'aria sotto il pavimento devono essere evitate o rimosse immediatamente.
- Le testate e i bordi dei teli non piatti devono essere sempre rullati.
- Se necessario, strofinare o rullare nuovamente le testate, le giunte o altre aree cave ca. 15 minuti dopo l'installazione.

Istruzioni particolari:

Incollaggio a umido/su un lato:

- Se il sottofondo è assorbente, lasciare steso l'adesivo per ca. 10 - 15 minuti (formazione della pelle) e posare il telo sull'adesivo ancora relativamente umido e strofinarlo/rullarlo.
- Entro il tempo di lavoro di ca. 30 minuti, come con adesivo bagnato, stendere l'adesivo, strofinare bene subito e spianare energicamente la superficie.

Adesivo sensibile alla pressione

- Nel caso di sottofondi non assorbenti e rivestimenti impermeabili, l'adesivo deve asciugare completamente.
- Tempo di asciugatura ca. 30 - 90 minuti a seconda delle condizioni climatiche del locale.

622 EUROSTARTACK

Incollaggio a contatto

- Applicare l'adesivo sul sottofondo e sul retro del telo e lasciare asciugare come per la posa a pressione.
- Entro il tempo di asciugatura del collante di ca. 90 minuti, stendere il telo e strofinare bene. Le correzioni non sono più possibili!

L'adesivo può essere riattivato con il calore entro pochi giorni. A tale scopo riscaldare il rivestimento e il supporto a ca. 70 – 80 °C (col dispositivo per saldatura) ed eseguire l'incollaggio come per l'incollaggio a contatto.

Processo con rullo

- L'adesivo, applicato con una striscia dentata, viene immediatamente steso con Rullo Eurocol in microfibra. Questo riduce il tempo di asciugatura e la tendenza dei rotoli ad improntarsi in caso di carico prima del tempo, nonché la marcatura delle strisce di colla e l'impronta residua.

Condizioni di lavoro:

Almeno 15 °C di temperatura del sottofondo,
Almeno 18 °C materiale e temperatura ambiente,
35-75% di umidità relativa, consigliata <65%.

QUALITÀ E GARANZIA



SALUTE ED AMBIENTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili su richiesta.
Sostanze che provocano allergie	Contiene la massa di reazione del 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può produrre una reazione allergica.

DATI DELL'ARTICOLO

articolo	nome prodotto	confezione	max unità su bancale
622	Eurostar Tack	Secchio in PE 13 kg	44 secchi/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG132805, Version 16, Stand 2020-08-20, ersetzt Ausgabe vom 2019-04-09.

622 EUROSTARTACK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo