

## Agugliato FORTE

### Teli e piastrelle auto-posanti

La pavimentazione tessile dovrà essere realizzata **in teli o piastre** di agugliato, tipo e colore a scelta della D.L., prodotta col metodo di "ago-trattamento" delle fibre tessili.

Lo strato di supporto sarà in poliestere riciclato al 100 %.

Le fibre che compongono lo strato di usura saranno al 100 % di Poliammide.

L'agugliato **Forte** è interamente progettato e fabbricato in Europa usando il **100% di energia verde**, da un'unità produttiva certificata **ISO 9001 e 14001**.

**La pavimentazione deve soddisfare la norma EN 1307, EN 14041 e possedere il marchio CE.**

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni	Rotoli 2 m x ± 30 m; piastre 50 x 50 cm
Spessore totale	Rotoli 6,5 mm; piastre 6,2 mm
Spessore strato d'usura	Rotoli 3,3 mm; piastre 2,3 mm
Collezione	Rotoli 25 colori; piastre 12 colori (4 mq x scatola)
Applicazione EN ISO 10874	Classe 33, Adatto a qualsiasi tipo di applicazione per traffico pesante
Composizione felpa	100% poliammide
Peso del filato	Rotoli <b>750 g/m<sup>2</sup></b> ; piastre <b>400 g/m<sup>2</sup></b>
Peso totale	Rotoli 1.500 g/m <sup>2</sup> ; piastre 1.350 g/m <sup>2</sup>
Supporto primario	100 % Poliestere proveniente da riciclo
Uso della sedia con rotelle EN 985	Valore R minimo: ≥ 2.4
Solidità alla luce EN ISO 105-B02	≥ 6
Riduzione del rumore da calpestio EN ISO 717-2	<b>ΔLW 22 dB</b>
Riduzione del rumore ISO 354	α <sub>w</sub> = 0,20 (H)
Resistenza elettrica verso terra ISO 10965	Rotoli ≤ 10 <sup>7</sup> Ω
Contenuto totale di materia riciclata:	<b>&gt; 50 % in peso</b>
Reazione al fuoco EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1, G, NCS

#### Modalità di posa:

I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 2,0 %. Per quanto sopra e per quanto riguarda rasature e collanti idonei, attenersi alle prescrizioni delle case produttrici.

Per la corretta posa di Forte occorrerà procedere all'acclimatazione del materiale per un periodo di almeno 24 ore, a temperatura superiore a 16 °C. Seguire le istruzioni presenti su ciascun rotolo/scatola per il senso di posa.

#### Manutenzione

A posa ultimata, il pavimento agugliato Forte dovrà essere perfettamente pulito e opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l'esecuzione di eventuali opere successive.

Per evitare eccessivi depositi di polvere e sporco, è buona norma applicare prima di ogni accesso dai locali esterni, barriere antispurco realizzate con i prodotti **Forbo Coral** e/o **Forbo Nuway**.

Voci di capitolato – 2021 – Dati soggetti a modifiche senza preavviso.