


tessera® contour
Specyfikacja techniczna

Tessera Contour spełnia wymogi normy EN 1307



	Opis	Płytki dywanowe o strukturalnym runie
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm / 20 szt. (4 m ² w opakowaniu)
	Grubość całkowita	6,3 mm ± 10%
	Wysokość włókna	3,5 mm ± 0,5 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307 Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	10
	Waga całkowita	4 095 g/ m ² ± 10%
	Budowa włókna	100% Universal polyamid 6,6, BCF
	Metoda barwienia	100% na wskroś
	Waga runa	580 g/ m ² ± 10%
	Gęstość ściegu	255 053 tuftów na m ²
	Podłoże pierwszorzędowe	Poliester
	Podłoże drugorzędowe	Modyfikowane podłoże bitumiczne. Dostępna również na podłożu Softbac®
	Stabilność wymiarowa	BS EN 986 ≤ 0,2%
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3 ΔL _w = 23 dB
	Odporność na krzesła na rolkach	BS EN 985 Minimalna wartość R: ≥ 2,40
	Trwałość kolorów	BS EN ISO 105 B02 ≥ 5
	Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy ponad 50% wykorzystaniu materiałów przetworzonych. Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".
	CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350
	10 Gwarancja	Płytki Tessera Contour mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera
	Ska	Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych
	Sposób instalacji	Wzdłuż, mozaikowo lub 1/4 obrotu
	Tessera Contour spełnia wymogi normy EN 14041	 EN 14041
	Reakcja na ogień	EN 13501-1 B _{fl} - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Opór elektryczny	BS ISO 10965 i EN 1815 < 1 x 10 ⁹ Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości ciepło-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991 0,0729 m ² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe



Tessera Contour – ogólna ocena wykładzin (EN 1307)

Rodzaj budynku Obiektowe	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
A	A+	A+	A	A	A+

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

