

eurocol

542

the strong connection



EUROFIX TACK PLUS

Специальная фиксация. Специальная фиксация длительного действия для ковровой плитки и рулонных текстильных покрытий на войлочной основе. Применяется для замены или многократной фиксации покрытий. Позволяет надежно и без потери клеевых свойств производить многократную замену или повторную фиксацию на впитывающие и невпитывающие основания.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Консистенция	Низковязкая

- пригодна для многократного приклеивания без существенной потери клеевых свойств при замене ковровых покрытий на различных подложках
- легко наносится валиком или мелкозубчатым шпателем
- сохраняет клейкость в течение длительного времени
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- не содержит растворителей
- имеет нейтральный запах
- допускает влажную чистку покрытий моющими средствами
- пригодна для отапливаемых полов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 100 г/м ² - валик, ок. 200 г/м ² - шпатель А1, в зависимости от типа основания
Плотность	1.04 kg/l.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания и фиксации:

- стабильных по размерам ковровых плиток и легких ковровых покрытий в рулонах с войлочной подложкой, особенно при необходимости последующего снятия или замены ковровых плиток;
- ковровой плитки с подложкой из ПВХ, ПУ, натурального или искусственного войлока, а также битумной и флисовой подложками;
- текстильных покрытий с текстильной подложкой, подложками из вспененного ПВХ и ПУ (например, Flotex)
- стабильных по размерам ПВХ модульных покрытий;
- виниловых полукommerческих и бытовых покрытий в рулонах на впитывающие и не впитывающие влагу основания

542 EUROFIX TACK PLUS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Срок хранения	15 месяцев в оригинальной упаковке. Плотно закройте и используйте как можно скорее.
Очиститель	Вода
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление.
- Основания с недостатками необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпаклёвку. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного под кресла на роликах, влаговпитывающего, ровного основания необходимо прошпательвать поверхность слоем 1,5-2 мм (выравнивающей смесью Forbo Eurocol, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации).
- На впитывающие поверхности в целях снижения влаговпитываемости необходимо нанести соответствующую грунтовку. В данном случае при замене покрытия удаление остатков фиксации с поверхности будет невозможно!
- При укладке на фальшполы нельзя допускать попадания фиксации в стыки, чтобы элементы фальшпола не склеились между собой. В этих целях нужно предусмотреть защиту стыков.
- Старые покрытия должны быть прочно закреплены на основании. Разделяющие слои (воск для натирки, защитные мастики) необходимо удалить.

Инструкция по применению:

1. Перед применением тщательно размешать!
 2. Специальную фиксацию 542 Eurofix Tiles равномерно нанести на основание с помощью коротковорсного велюрового валика или мелкозубчатого шпателя А1 (ТКВ), в зависимости от структуры покрытия. Для нанесения фиксации в области стен и углов нужно использовать маленькие валики, кисточки или мелкозубчатый шпатель.
 3. Время подсушки на впитывающих основаниях составляет ок. 20-40 минут и зависит от температуры помещения, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и циркуляции воздуха над покрытым фиксацией участком пола. Время подсушки на невпитывающих основаниях соответственно увеличивается.
 4. Укладка ковровых плиток может производиться только после полного высыхания фиксации (образование прозрачной пленки). Можно оставить фиксацию для подсушки на ночь.
- Укладка ковровой плитки в еще влажное клеевое поле приводит к более прочному приклеиванию покрытия, что впоследствии усложняет его снятие или замену.
5. Ковровая плитка может поочередно сниматься и укладываться на фиксацию – до 10 раз без повторного нанесения. При этом необходимо избегать загрязнения нанесенного слоя фиксации, так как грязь уменьшает ее клейкость. Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой.
 6. Технология укладки соответствующих покрытий в рулонах аналогична технологии укладки ковровой плитки.
 7. Правильная укладка покрытия может быть гарантирована только в том случае, если температура помещения, фиксации и покрытия не ниже 15° C, а относительная влажность воздуха не выше 65%.

Системы напольного отопления

Фиксация пригодна для применения на отапливаемых полах. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

542 EUROFIX TACK PLUS

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
542	Eurofix Tiles	10 кг нетто	4026956148432	44 шт.

542 EUROFIX TACK PLUS