

# eurocol

Europrimer Mix

# 050

Дисперсионная грунтовка глубокого проникновения

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- очень низкая эмиссия
- противопыльная, связывает оставшуюся пыль (после чистки пылесосом)
- увеличивает прочность сцепления
- быстросохнущая
- укрепляющая
- высоко-экономичная (КОНЦЕНТРАТ)
- подходит для полов с подогревом

## НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка для:

- обработки впитывающих влагу, пыльных или отслаивающих песок цементных полов;
- промежуточного грунтования между несколькими слоями выравнивающих смесей;
- общестроительных работ (грунтование стен, шпатлевочные и покрасочные работы)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	терполимер
Цвет	белый
Консистенция	низкая вязкость
Плотность	прибл. 1,08 г/см <sup>3</sup>
Время для подсушки	ок. 30 минут
Способ нанесения	щетка, валик из пеноматериала/меховой, распылитель
Расход	30-60 г/м <sup>2</sup> , зависит от применения и степени разбавленности (н-р, при соотношении 1:4 - ок. 40 г/м <sup>2</sup> )
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	в течение прибл. 15 месяцев
Морозостойкость	нет

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

## ОСНОВАНИЕ

Основание для укладки должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, ровным, без трещин и остатков слоев, снижающих адгезию. Полы с недостатками следует доработать: обработать фрезеровальным аппаратом, отшлифовать. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде. Трещины в основании следует заполнить с помощью Forbo 816 Эпоксидной массы для трещин.

# eurocol

Europrimer Mix

# 050

## Дисперсионная грунтовка глубокого проникновения

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Грунтовку, в зависимости от применения, разбавить водой: **для полов 1:5, для стен 1:9.**
2. Грунтовка наносится на очищенное основание валиком, щеткой или распылителем.
3. Разведенная водой грунтовка должна как можно глубже проникать в поры основания. Не допускается образование тонкой пленки на поверхности основания. Недостаточное количество воды может привести к образованию тонкой пленки, которая препятствует сцеплению выравнивающей смеси, клея или краски с загрунтованной поверхностью.
4. Время для подсушки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и влажности воздуха. Дальнейшая обработка поверхности цементной выравнивающей смесью возможна после подсушки ок. 30 минут.
5. Для промежуточного грунтования цементных выравнивающих смесей или ремонтных масс, при их многослойном нанесении, Дисперсионная грунтовка 050 Europrimer Mix должна обязательно разводиться водой в соотношении **1:7!** При этом предыдущий слой цементной смеси должен предварительно полностью высохнуть.
6. При чрезмерно быстром впитывании грунтование производить в несколько слоев (зависит от степени впитываемости основания).
7. Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований грунтовку наносить в три слоя - первый слой развести с водой 1:9, второй слой 1:7, третий 1:5. В этом случае время подсушки между слоями 30 мин., время полного высыхания под последующие работы 3-6 часов.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- Грунтовка 050 Europrimer Mix не пригодна для чувствительных к влаге оснований (кислосит, магнезиальные полы, водорастворимые остатки клея)!
- Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по их укладке.
- Рекомендуемые условия для проведения работ: температура мин. 15° С, относительная влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %.

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

одноразовая тара 1 кг и 10 кг

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	050 Europrimer Mix
Упаковка	1 кг, 10 кг
Штрих-код	4607164120962, 4607164120726

25 сентября 2014г., рег.01