


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Морозостойкий
- Термически реактивируемый
- Не содержит растворителей
- Пригоден для теплых полов и под мебель на роликах
- Пригоден для помещений с высокими проходимостью и степенью нагрузки
- Имеет высокую начальную и конечную клеящую способность
- Пригоден для укладки покрытий на влажный клеевой слой, на подсушенный клеевой слой, а также для приклеивания покрытий контактным способом

НАЗНАЧЕНИЕ



Клей предназначен для приклеивания:

- всех типов ПВХ;
- ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитке, с различными подложками

на впитывающие и невпитывающие влагу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	ок.1,29 г/см ³
Растворитель / Разбавитель	вода

Время подсушки

укладка во влажное клеевое поле (на впитывающие основание)	укладка на высохший клеевой слой (на невпитывающие основание)	укладка контактным способом
10 - 20 мин.	20 - 60 мин.	до 60 мин.

Рабочее время

Тип покрытия	укладка во влажное клеевое поле (на впитывающие основание).	укладка на высохший клеевой слой (на невпитывающие основание).	укладка контактным способом
Рулонные	до 60 мин.	до 60 мин.	до 60 мин.
Модульные	15 - 20 мин.	20 - 30 мин.	до 60 мин.

Способ нанесения	зубчатый шпатель ТКВ А1/А2 или В1, валик
Расход	ок. 230-450г/м ² (в зависимости от вида покрытия и основания)
Условия хранения	вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	15 месяца, в заводской закрытой упаковке;
Морозостойкость	допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания, при температуре не ниже - 40°C
Температура применения	не ниже +15°C
Относительная влажность воздуха (RH)	не выше 75%

Arlok

35

Клей универсальный многоцелевого применения

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел, и других материалов снижающие клеящую способность. Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь.

Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания). Температура клея и основания должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На поверхности клея допускается образование полимерной пленки. Перед применением пленку необходимо удалить. **Клей тщательно размешать!** После этого клей готов к применению. Нанести клей с помощью зубчатого шпателя А1, А2 или В1. Размер зубцов шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия: для гладкой основы (виниловые покрытия) используется зубчатый шпатель А1 и А2, для структурированной (текстильные покрытия) В1. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами. Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея.

Способы укладки напольного покрытия:

Во влажное клеевое поле – способ используется при укладке на впитывающие воду основания. После нанесения клея шпателем А2 или В1 подождать 10-20 мин. (время подсушки). Способ проверки состояния готовности клея можно произвести при помощи прикосновения пальцем руки к клеевым рифам, образованными шпателем – клей должен переходить на палец, при этом следы должны быть в виде ровных полос.

На высохший клеевой слой (одностороннее приклеивание) – способ используется при приклеивании на невпитывающие воду основания паронепроницаемых покрытий. Клей наносится шпателем А1, при этом клеевой слой необходимо полностью подсушить. Время подсушки прибл. 20 - 60 минут в зависимости от климатических условий в помещении. Способ проверки состояния готовности клея можно произвести при помощи прикосновения пальцем руки к клеевым рифам, образованными шпателем - в этом случае клей не должен переходить на палец.

Контактный способ приклеивания – способ специальный и используется, например, при необходимости укладки покрытий на вертикальные поверхности. Клей нанести на основание и основу покрытия шпателем А1 или валиком, аналогично одностороннему приклеиванию, дать ему полностью подсохнуть. После подсушки в течение прибл. 60 минут уложить покрытие. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Через 30 - 40 мин. покрытие еще раз прикатать валиком.

Термическая реактивация: Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прибл. 70-80° и укладку производить аналогично контактному приклеиванию. При укладке покрытий, подверженных сильным изменениям размеров под влиянием тепла, пожалуйста, перед нагревом проконсультируйтесь с техническим отделом производителя.

Для всех способов приклеивания укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и относительной влажности не выше 75% (рекомендованная 65%).

Сварку швов (стыков) покрытия можно производить не ранее чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или моющих средств, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

В заводской упаковке при температуре 5-25°C; вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при комнатной температуре), затем тщательно перемешать.

Не рекомендуется хранить клей в замороженном состоянии долгое время.

Не рекомендуется размораживать в горячей воде или при помощи отопительных приборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации. Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя.

При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу. Только пустые упаковки выбрасывать в мусоросборник. Затвердевший продукт = домашний мусор, незатвердевший продукт = коммунальное место сбора мусора. Отзывы и предложения просьба направлять производителю.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

1.3 кг, 3.5 кг, 6.5 кг, 13 кг нетто, пластиковое ведро

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	Arlok 35
Упаковка	1.3 кг, 3.5 кг, 6.5 кг, 13 кг нетто
Штрих-код	4607164120337, 4607164120344, 4607164120351, 4607164120368

17 июля 2015г.