

eurocol 542

den starka kopplingen



EUROFIX TACK PLUS TEJPLIM

Fixering för halkfri installation av textilplattor och löst lagt PVC-golv eller golv med PVC-baksida.

PRODUKTBESKRIVNING

Bas	Akryldispersion.
Färg	Vit.
Konsistens	Trögflytande

- Mycket låga utsläpp
- Bra vidhäftning och lång monterings tid
- Ej brandfarlig
- Enkel borttagning
- Gynnsam spridningskapacitet
- Går att limma med permanent vidhäftning

TEKNISKT DATA

Förbrukning	På ickesugande underlag: 50–100 g/m ² . På sugande underlag: 100–150 g/m ² .
Brandfarlighet	Ej brandfarlig.
Frostbeständighet	Nej.
Specifik vikt	1,04 kg/l.

APPLICERING

- För avlägsnande och halkfri installation av textilplattor på släta undergolv.
- Kan också användas för att fixera löst lagt PVC-golv eller golv med PVC-baksida.

ANVÄNDNING/FÖRVARING

Förvaring	Förvara sval och frosthjrt.
Verktvg	Roller eller pensel.
Väntetid	Ca 60 minuter.* Efter applicering vänta på att materialet ska aktiveras (bli transparent).
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning.
Rengöring	Vatten.
Anmärkninvar	Teknisk information och säkerhetsdatablad för eventuella läggningsmaterial och beläggningar som används måste följask!

542 EUROFIX TACK PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE - 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol är en del av Forbo Group



Låt golven luftas i rummen före läggning. Beläggningen måste vara spänningsfri och läggas löst. Under sättningsfasen ska direkt värme/solljus samt dynamiska belastningar och punktbelastningar undvikas.

Vid läggning finns det ingen garanti för att beläggningarna ska kunna tas bort igen utan att klibba. Om golvet läggs på befintligt golv kan möjligheten till förändringar i färgen på golvet inte uteslutas.

Att ta bort fixering från befintliga golvbeläggningar kan leda till skador på dessa beläggningar. En möjlig sammanfogning av golv kan också minskas genom applicering av en fixering.

EMICODE, ytterligare information finns på www.emicode.com.

**De angivna värdena är laborativvärden som, på grund av stora klimatvariationer, undergolvscompositioner och skiktjocklekar, endast är riktvärden.*

Undergolv:

- 542 Eurofix Tack Plus är lämplig för alla typer av undergolv som har god draghållfasthet och kompressionsstyrka.
- Undergolvet ska också vara jämnt, rent, permanent torrt och fritt från fett och smuts.
- För absorberande och icke absorberande underlag, dock ej på befintliga golvbeläggningar.
- Titta alltid i våra tekniska datablad innan du påbörjar arbetet. Vid tvivel, be om teknisk rådgivning.
- RF i underlag får vara max 90% Rf mätt enligt RBK vid läggning av textila plattor. Vid läggning av plattor med PVC baksida gäller max 85% Rf.

Bruksanvisning:

- Applicera 542 Eurofix Tack Plus jämnt och i rekommenderad mängd på undergolv med en ruller eller pensel. Denna produkt kan också sprutas. **Limmängden kommer variera beroende på underlagets absorptionsförmåga.**
- Applicera textilplattorna eller lägg golvsystemet löst när 542 Eurofix Tack Plus aktiveras (blir transparent). Beroende på temperatur, relativ fuktighet och undergolv är väntetiden ca 60 minuter.
- Vänta i 20–30 minuter innan du fixerar materialet. **Använd en mattvält och vält i alla riktningar.**
- Ta omedelbart bort färsk limfläckar med vatten.

Användningsförhållanden:

Obligatorisk omgivningstemperatur: 18–23 °C.

Temperatur för material och undergolv: minst 15 och max. 20 °C.

Relativ luftfuktighet: 40–80 %.

Värmesystem för undergolv:

542 Eurofix Tack Plus kan appliceras på värmesystem för undergolv. Startprotokollet för golvvärme måste utföras helt enligt leverantörens direktiv. Stäng av värmaren 24 timmar före fixering. Värm inte igen förrän minst 24 timmar efter fixering, i steg om högst 5 °C vattentemperatur per dag.

KVALITET OCH GARANTI



HÄLSO- OCH MILJÖSKYDD

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, meets - erfüllt: IEQ Credit 4.1
Faroklass	Ingen.
Säkerhet och miljö	Säkerhetsdatablad för Forbo Eurocol-produkter enligt EEG-riktlinje 91/155. Förvaras oåtkomligt för barn. Ät, drick eller rök inte när du bearbetar produkten. Lämna bara helt tomma behållare till återvinning. Materialrester kan burskaffas som hushållsavfall.
MSDS	För utförlig information om säkerhet och miljö hänvisar vi till vår hemsida www.eurocol.nl .
Ämnen som orsakar allergi	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -on, blandning av: 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan ge upphov till en allergisk reaktion.

ARTIKELDATA

542 EUROFIX TACK PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol är en del av Forbo Group



Artikel	Definition	Förpackning	EAN-kod
542	Eurofix Tack Plus	10 kg jeepdunk	8 710345 542104

Ovan information och rekommendationer är baserad på erfarenhet och utförda tester och lämnas i god tro till användaren. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och lagrings- och bearbetningsförhållandena för våra produkter som ligger utanför vår kontroll kan vi inte lämna någon garanti för bearbetningsresultatet i enskilda fall. Relevanta standarder och branschregler måste följas. Utanför Tyskland gäller respektive nationella bestämmelser som användaren förväntas känna till. Alla andra tillämpningar, än de som anges i vår tekniska beskrivning, kräver vårt uttryckliga samtycke. I annat fall övertas inget ansvar. Vi rekommenderar därför tillräckliga självtester. Användaren skall alltid använda sig av den aktuella produktens tekniska datablad på www.forbo.com/flooring/sv-se/

De angivna värdena är laboratorievärden, som hänvisar till standardvillkor och som endast ska ses som riktvärden på grund av det stora antalet objektrelaterade tillämpningsmöjligheter!

542 EUROFIX TACK PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol är en del av Forbo Group

