

Eurotape U 849 / F 842 / T 843

KR Nahtband

Eigenschaften:

- reifest
- klebefreundlich
- 843T ist beidseitig beklebbar

Anwendung:

849 Eurotape U / 842 Eurotape F KR Nahtbander dienen der reifesten Fixierung von Kunstrasenbelagen in Verbindung mit reaktiven Kunstrasenklebstoffen im Bahnenkantenstobereich.

842 Eurotape F Nahtband wird speziell fur hochbelastete Fuballfelder eingesetzt.

843 Eurotape T ist ein doppelseitig mit Vlies beschichtetes und damit beidseitig klebfreundlich beschichtetes Nahtband, speziell fur den Kreuzungsbereich mehrerer Bander/ Rasenkanten

Technische Daten:	849 U	842 F	843T
Dicke:	ca. 0,43 mm	ca. 0,41 mm	ca. 0,69 mm
Breite:	30 cm	30 cm	30 cm
Flachengewicht:	ca. 170 g/m ²	ca. 185 g/m ²	ca. 255 g/m ²
Material:	zweilagig PP	dreilagig PP	PP beidseitig mit Vlies beschichtet
Reifestigkeit:	ca. 380 N/5cm	ca. 920 N/5 cm	ca. 640 N/5cm

Untergrund: Als Untergrund dient eine fur die Verlegung von Kunstrasenbelagen geeignete und vorbereitete ebene und trockene Flache.

Verarbeitung:

Die einzelnen Bahnen des Kunstrasens werden nebeneinander stumpf gestoen ausgelegt, die Nahtkanten teilweise umgeschlagen und das KR Nahtband mittig unter dem Bahnkantensto ausgelegt. Auf das KR Nahtband wird der reaktive Kunstrasenklebstoff (149 Euromix PU SportExtra, 160 Euromix Turf) aufgebracht und anschlieend der Belag eingelegt und angewalzt.

Bei 843T kann die Klebung beidseitig vorgenommen werden, so dass Nahtbander „gekoppelt“ werden konnen, oder Reparaturen durch Einfugen von Ersatzband realisiert werden konnen. Nahtband 843T ist besonders fur die Kreuzungs- oder bergangsbereiche von Nahtband vorgesehen.

Das Einsanden von Belagen erfolgt nach Abbindung des Klebstoffes.

Hinweis: Einschlagige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Auerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Die technischen Merkblatter anderer Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

Versandpackungen: Rollen mit 849U, 842F 100 lfm. 843T 100lfm; (kuhl und trocken lagern),

Zur besonderen Beachtung:

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewahrleistung fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall konnen wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmoglichkeiten und der auerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht ubernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle fruher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblatter und Produktinformationen ihre Gultigkeit!

44502-849
44507-842
-843

Stand 16.Juni 2014
ersetzt Version vom 17. April 2008