

eurocol

153

the strong connection



EUROWOOD LE

1-component SMP parketlijm - LOW EMISSION, elastisch overeenkomstig ISO 17178, hoog absorptievermogen, waardoor verschuiven tot een minimum wordt beperkt. Langere verwerkingstijd en universeel toepasbaar.

PRODUCTTYPERING

Basis	Minerale vulstoffen, extenders, gemodificeerd silaanprepolymeer, additieven, pigmenten, katalysator.
Kleur	Lichtbruin.
Consistentie	Pasteus.

- Water- en oplosmiddelvrije parketlijm, elastisch en krimpvrij uithardend overeenkomstig ISO 17178, op basis van SMP.
- Voor het leggen van gestandaardiseerde stroken-, meerlaags-, mozaïek*, tafel- en hoogkantlamelparket* (vanaf 16 mm), massief houten planken en lamelparketproducten* (breedte-dikteverhouding minder dan 5:1), standaard massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:7).
- Tevens geschikt voor bamboe en rooikeiken en met name voor parket met een behandeld oppervlak.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gestandaardiseerde, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4), droge dekvloeren, goedgekeurde Eurocol-ontkoppelingsmatten en -isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde reactieve primers van Eurocol.
- Deze lijm heeft een lange verwerkingstijd. Dankzij de hoge zuigkracht wordt het verschuiven van de parketelementen tot een minimum beperkt. Daardoor is het zeer geschikt voor parket van grootformaat.
- Met lichtbruine houtkleur.
- Met hoge demping van impactgeluid.
- Kan doorgaans zonder primer worden gebruikt.
- Gemakkelijk te verwijderen van gelakte oppervlakken, daardoor zeer geschikt voor parketsoorten met een behandeld oppervlak.
- Parket kan na 48 uur geschuurd en afdicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme lijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS.
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.
- Door baubook uitgeroepen tot "ecologisch bouwproduct". Emissiearm en oplosmiddelarm overeenkomstig "Blauer Engel UZ 113".

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Zeer lange verwerkingstijd.
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer, ca. 800 - 1000 g/m ² (TKB/B3) ca. 1.000 - 1.200 g/m ² (TKB/B11).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- Staaiparket
- Meerlaags- en tafelparket
- Mozaïekparket*
- Hoogkantlamelparket* (vanaf 16 mm)
- Massieve planken - lamelparketproducten* (breedte-dikteverhouding van minder dan 5:1)
- Gestandaardiseerde massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:7)

153 EUROWOOD LE

Ook voor de houtsoorten bamboe en rookeiken.

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Verwerkingstijd	60 minuten.*
Afbindtijd	24-48 uur.*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in de originele verpakking. Sluit de verpakking goed en gebruik deze lijm onmiddellijk na opening.
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte middelen en het parket in acht! Ter bescherming tegen luchtvochtigheid als niet alle lijm wordt gebruikt, dient de lijm onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden met de bijgevoegde folie te worden afgedekt en dient de verpakking goed afgesloten te worden. Laat vuil op het oppervlak van het parket uitharden en wrijf lijmresten vervolgens weg met 815 Euroclean Handclean. Indien nodig kunt u het parket daarna behandelen met een geschikt onderhoudsmiddel. Vanwege de open porositeit van het olieoppervlak kan het lastig zijn om lijmresten van geoliede oppervlakken te verwijderen. De invloed van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een onopvallende plek of op een staal worden getest. Bij niet gestandaardiseerd parket dient u contact op te nemen met onze afdeling Technisch Advies! De lijm wordt niet aanbevolen voor gebruik onder RE- en WE-kopshouten vloeren. Emicode, nadere informatie is te vinden op www.EMICODE.com .

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten en slecht hechtende lagen en vlak zijn. overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus	Dispersie voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddelen.
Eurocol 015 Euroblock MS	1-component SMP vochtschermbeschermer, zonder schuren te gebruiken.
Eurocol 042 Euroblock Turbo	1-component PUR vochtschermbeschermer, zonder schuren te gebruiken.
Eurocol 021 Euroblock Reno LE	2-componenten EP vochtschermbeschermer, met schuren te gebruiken.
Eurocol 028 Euroblock Rapid	2-componenten EP vochtschermbeschermer, met schuren te gebruiken.

Bij het verlijmen van parket van grootformaat dient de ondervloer voldoende egaal te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- Eventueel in de emmer gevormde oppervlaktehuid dient te worden verwijderd, niet doormengen!
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van een getande lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket. Bij lange elementen dient de vertanding van de lijmkam vergroot te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Zorg ervoor dat u geen lijm tussen de elementen drukt om voegaftekeningen door de lijm en door mogelijke interacties met de parketlak te voorkomen.*
- Zorg ervoor dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand van ca. 10 mm bewaart.
- Er moet rekening worden gehouden met het enigszins verschuiven van de elementen tijdens het leggen, afhankelijk van het materiaal en de verwerkingstechnologie.
- Zorg ervoor dat de gelijkde parketelementen tijdens de gehele uithardingstijd verzaagd worden. Dit is met name nodig bij lange parketelementen.

153 EUROWOOD LE

- Schuren en verzegelen is onder standaard omstandigheden mogelijk nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt met maximaal twee dagen bij een dichte ondergrond en/of bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een lage temperatuur en/of bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid lijm.

Gebruik voor het verlijmen van parket zonder tand- en groefverbinding uitsluitend goedgekeurde Eurocol-parketlakken en -onderhoudsmiddelen. Indien u onbekende, niet-goedgekeurde systemen gebruikt, kunnen interacties niet worden uitgesloten.

Aanbevolen parketlakken en -oliën:

Eurocol 858 Eurofinish M Protect	1-component PUR watergedragen lak, zelfvernettend, in volledige opbouw.
Eurocol 884 Eurofinish Perfect Duo	2-componenten PUR-parketlak, in volledige opbouw.
Eurocol 832 Eurofinish Duo	2-componenten PUR-parketlak, in volledige opbouw.
Eurocol olieassortiment	alle producten

- De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotisch hout, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd.
- Vanwege de elastische verlijming dienen er bij het gebruik van watergedragen parketlak maatregelen te worden getroffen om de zijdelingse verlijming tot een minimum te beperken.
- Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massieve planken, bamboe, 16 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde reactieve harsprimer van Eurocol** vereist.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,
Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,
Relatieve luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED	VOS 3,2 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOS 0,19%, kwaliteitsniveau: 4
Gevarenklasse	: Geen.
Veiligheid en milieu	: Het veiligheidsinformatieblad van Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd.
Veiligheidsbladen	: Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl .
GISCODE	: RS15-lijm, bevat methoxysilane, (geen primers)

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	Verzendenheid
153	Eurowood LE	PE-emmer à 16 kg	33/pallet
153	Eurowood LE	PE-emmer à 7 kg	65/pallet

153 EUROWOOD LE