

Высокоэластичный штукатурно - клеевой состав для систем наружной теплоизоляции

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ударо-и трещиностойкий
- термостойкий (до +100° С)
- паропроницаемый
- высокая прочность сцепления с основанием
- устойчив против сползания с вертикальных поверхностей
- морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для:

- приклеивания утеплителей на основе минерального волокна и пенополистирола машинным и ручным способом нанесения;
- устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования;
- самостоятельного выравнивания поверхностей стен внутри и снаружи помещений слоем до 10 мм;
- для внешней облицовки каминов и дымоходов керамической плиткой (до 100°С)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы	смесь цемента и различных пластифицирующих связующих
Цвет	серый
Консистенция	порошок
Добавление воды	5,0-5,5 л воды на 25 кг смеси (на один мешок)
Прочность на сжатие через 28 суток	10,0 МПа
Прочность при изгибе через 28 суток	4,0 МПа
Адгезия с основанием через 28 суток	0,65 МПа
Время высыхания	В зависимости от влажности и температуры окружающей среды от 2 до 4 суток.
Способ нанесения	зубчатой кельмой на ровные основания, мастерком или шпателем для создания армирующего слоя.
Расход	в зависимости от основания и толщины наносимого слоя: 4-6 кг/ м ² при приклеивании; * 4-6 кг/ м ² при армировании; *
Условия хранения	в оригинальной упаковке, в условиях, не допускающих увлажнения; вскрытые мешки тщательно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	не менее 12 месяцев, в заводской закрытой упаковке;
Морозостойкость	да
Температура применения	не ниже +5° С,

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Высокоэластичный штукатурно-клеевой состав для систем наружной теплоизоляции

ОСНОВАНИЕ

- Основание должно соответствовать требованиям **СНиП 3.03.01-87** и **3.04.01-87**, быть достаточно прочным и очищенным от загрязнений и слоев, снижающих адгезию. Отслаивающиеся и непрочные участки необходимо удалить.
- Работы **Высокоэластичным штукатурно - клеевым составом 738** можно начинать не ранее, чем через:
 - 28 дней после окончания кирпичной кладки или оштукатуривания минеральными штукатурками.
 - 3 месяца после укладки бетона.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление раствора:

Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость с 5-5,5 чистой холодной воды, тщательно перемешать с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворов при скорости 400-800об./мин. Перемешивание прекратить при достижении необходимой консистенции. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем повторно перемешать. Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов. Раствор так же можно наносить с помощью штукатурных машин. Не допускается повторное добавление воды.

Приклеивание плит утеплителя:

Готовый раствор наносится на предварительно загрунтованное основание с помощью зубчатой кельмы. В зависимости от неровности основания состав наносится на плиту утеплителя с отступом от края 2-3 см. Если неровности превышают 3 мм, раствор наносится по периметру валиком высотой 1,5-2 см и 3-6 пятнами или маячками в середине плиты, и утеплитель приклеивается с достаточным нажимом.

Важно, чтобы плиты были уложены без пропусков раствора по всему периметру. Торцевые поверхности плит не должны быть покрыты клеем. Необходимо добиться плотного примыкания плит утеплителя друг к другу. В зависимости от климатических условий, при необходимости, через 1-2 дня после укладки плит можно их закрепить дюбелями. При более раннем креплении дюбелями возможен перекосяк и напользание плит утеплителя друг на друга.

При облицовке каминов и дымоходов:

Приготовленный раствор наносится на обе склеиваемые поверхности - на стену и на обратную сторону плитки. Приклеивание керамической плитки производится сразу же после нанесения клеевого состава.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не проводить работы:

- при температуре ниже +5° С,
- под прямыми солнечными лучами,
- под воздействием осадков.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

Бумажный мешок 25 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	738 Facade Universal Plus
Упаковка	25 кг нетто
Штрих-код	4607164120993

15 мая 2016