

855 Basic

JEDNOSKŁADNIKOWY LAKIER DYSPERSYJNY DO PARKIETU

OPIS PRODUKTU

zalecany do powierzchni mieszkalnych i lekko eksploatowanych powierzchni obiektowych - spełnia wymogi Ö Normy C 2354 odnośnie do przyczepności, odkształcania oraz stabilności chemicznej

- wodny, jednoskładnikowy lakier do parkietów
- półmat
- łączy właściwości gruntujące i nawierzchniowe
- możliwość nakładania wałkiem lub szpachlą



PARQUET

A Ö-Norm
C 2354



Forbo Eurocol GmbH
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBT Grundsätzen

Z-157.10-82

Made in Germany

ZASTOSOWANIE

do wszystkich powszechnie stosowanych normatywnych rodzajów parkietu i innych powierzchni drewnianych stabilnie przyklejonych do podłoża

- Nie nadaje się do:
 - bruku drewnianego
 - podłóg sprężystych

DANE TECHNICZNE*

Baza surowcowa	akrylowo-poliuretanowa.
Kolor	mleczny.
Masa właściwa	ok. 1,03 g/cm ³ .
Konsystencja	niska lepkość.
Usuwanie świeżych zabrudzeń	woda.
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18°C temperatura pomieszczenia i produktów, wilgotność względna powietrza 35-75%, zalecana 40 - 65%.
Sposób nakładania	szpachla podwójna 27 cm, Eurocol wałek Aqua Microfaserwalze.
Zużycie	ok. 30 ml/m ² (szpachla) na warstwę, ok. 120 ml/m ² (wałek) na warstwę.
Czas schnięcia przed podjęciem następnych prac	szpachlą ok. 20 minut lub wałkiem ok. 4 godziny.
Ostrożna pierwsza eksploatacja	po ok. 24 godzinach.

855

Eurofinish Basic

Całkowite utwardzenie	po ok. 14 dniach.	
Najlepiej zużyć	w ciągu 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, napoczęte opakowania szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć	
Magazynowanie	w chłodnych, suchych warunkach, szczelnie zamknięte w temperaturze 5-30 °C.	
Odporność na mróz	nie	
Oznaczenie wg GHS	nie dotyczy	
Środowisko/BHP	GISCODE: DGNB: LEED: abZ nach DIBt Grundsätzen: DecoPaint EU/2004/42	W 2+, nie zawiera NMP N-metylopirolidyn-2-on, zawartość rozpuszczalników do 5% VOC 1,62 %, klasa jakości/quality level: 3 VOC 24,9 g/l, spełnia wymogi: IEQ credit 4.1 Z-157.10-82 Kat. A/i/Wb: <140 g/l VOC (2010). Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Informacja dla alergików: +49 361/730410, +48 61 862-13-82.
	Więcej informacji	www.forbo-eurocol.de Karta charakterystyki i bezpieczeństwa Forbo Eurocol zgodna z wytycznymi UE 91/155.

PODŁOŻE

- Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów, norm oraz zasad i reguł fachu.
- Podłoże powinno być gładkie, wyszlifowane, czyste, suche, pozbawione pozostałości oleju, wosku i silikonu. Szpary i fugi powinny być wypełnione odpowiednim spoiwem tzw. fugenkitem. W razie potrzeby zastosować odpowiedni środek gruntujący.

SPOSÓB UŻYCIA

- Opakowanie z lakierem przed użyciem dokładnie wstrząsnąć i wymieszać !
- W celu osiągnięcia najlepszego efektu zalecamy nałożenie dwóch warstw lakieru szpachlą na krzyż, a następnie jednej warstwy wałkiem.
 - W zależności od częstotliwości użytkowania należy wybrać ilość nakładanych wałkiem warstw. Zalecamy nałożenie 2-3 warstw lakieru wałkiem Aqua Microfaser. Jednego dnia nie nakładać więcej niż dwie warstwy lakieru !
 - W ciągu 24. godzin należy powierzchnię ponownie polakierować. W przypadku przekroczenia 24. godzin konieczne jest zmatowienie (siatką 100-120). Matowienie przed ostatnią warstwą lakieru poprawia ogólny wygląd powierzchni – konieczne dokładne oczyszczenie po szlifowaniu.
 - W zależności od potrzeb należy zastosować odpowiednie lakiery gruntujące Forbo Eurocol.
 - Inne, rzadkie gatunki drewna, takie jak egzotyki, dąb wędzony, jesion, akacja, wiśnia należy najpierw zagruntować Exotengruntem 865 Europrimer Block Plus lub gruntem 857 Europrimer Block (ew. skonsultować się z naszym działem doradztwa technicznego).
 - Przed użyciem na nieznanach gatunkach drewna należy przeprowadzić próby we własnym zakresie., aby zapobiec ewentualnej zmianie barwy, odcieni lub kłopotom z usieciowieniem lakieru. Materiały znajdujące się na powierzchni polakierowanej podłogi, zawierające plastyfikatory (np.rolki krzesł, podkłady pod dywany itp), mogą doprowadzić do odbarwień oraz zmiękczenia lakieru. Przed renowacją starych podłóg prosimy o konsultację z naszym działem technicznym.
 - Podczas schnięcia lakieru należy zapewnić równomierne wietrzenie, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
 - Należy zapoznać się z aktualnymi kartami technicznymi i kartami bezpieczeństwa stosowanych produktów.

UWAGI

Według normy DIN 18356 należy podłogi parkietowe na bieżąco pielęgnować. Zaleca się stosowanie uniwersalnego środka pielęgnacyjno-czyszczącego 888. Po całkowitym utwardzeniu lakieru należy nałożyć polimerową warstwę ochronną, polecamy 898 Euroclean Longlife. Zalecamy stosowanie roboczej odzieży ochronnej.

855

Eurofinish Basic

*- orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie.

OPAKOWANIA

5 l opakowanie jednorazowe netto (102 szt./paleta)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie lakierowania spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa wszystkich stosowanych produktów.

Stan, dnia 2021.08.04

Wersja nr :09