

867

1-K Jednoskładnikowy Lakier Dyspersyjny

OPIS PRODUKTU

JEDNOKŁADNIKOWY LAKIER DYSPERSYJNY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO POMIESZCZEŃ OBIEKTOWYCH I MIESZKALNYCH INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH. PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA WSZYSTKICH ZGODNYCH Z NORMAMI RODZAJÓW PARKIETÓW. SPEŁNIA WYMOGI KLASY C WG Ö NORMA C 2354 ODNOŚNIE STOSOWANIA W OBIEKTACH MIESZKALNYCH ORAZ W INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM. STOSOWAĆ TYLKO WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. W POŁĄCZENIU Z PRODUKTEM FORBO EUROCOL AQUA LACK ADDITIVE 873 MOŻNA UZYSKAĆ KLASĘ ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R9 WG BGR 181. (BGR – FEDERALNY INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ZASOBACH NATURALNYCH). POŁYSK, PÓŁMAT, MAT. SPEŁNIA WYMOGI NORMY EUROPEJSKIEJ EN DIN EN 71-3. EMICODE EC1. PRODUKT ZBADANY NA EMISYJNOŚĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DIBT (NIEMIECKI INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ).

WŁAŚCIWOŚCI

- przeznaczony do obiektów mieszkalnych i intensywnie eksploatowanych obiektów użyteczności publicznej
- odpowiada wymogom eksploatacyjnym klasy C wg normy Ö C 2354, odnośnie zarysowań, odporności na niektóre chemikalia, przyczepności oraz odkształceń
- dyspersyjny, jednoskładnikowy lakier do parkietów
- można stosować w jednym systemie jako lakier podkładowy (gruntujący) i nawierzchniowy
- możliwość nakładania szpachlą i wałkiem
- mat, półmat, połysk



ZASTOSOWANIE



PARQUET

Przeznaczony do lakierowania:

- wszystkich normatywnych rodzajów parkietów trwale przyklejonych do podłoża oraz wykładzin korkowych.

DANE TECHNICZNE*

Baza surowcowa dyspersja poliuretanowo-poliakrylanowa.

Kolor mleczny.

Masa właściwa ok. 1,04 g/cm³.

Konsystencja mało lepka.

Czyszczenie świeżych zabrudzeń czystą wodą.

Eurofinish Easy Future

Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%.	
Sposób nakładania	szpachla podwójna 27 cm, wałek aqua-microfaser 11 mm.	
Zużycie	ok. 30 ml/m ² szpachlą na warstwę, ok.100-120 ml/m ² wałkiem na warstwę.	
Czas schnięcia przed następnymi pracami	szpachlą ok. 30 minut lub wałkiem ok. 3-4 godzin.	
Ostrożna eksploatacja	po ok. 24 godzinach..	
Czas końcowego utwardzenia	całkowite utwardzenie po ok. 7. Dniach.	
Data ważności	ok. 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napczęte opakowania dokładnie zamknąć i możliwie szybko zużyć. Połysk: 6 miesięcy od daty produkcji.	
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. (5-30) °C	
Odporność na przemrozenia	nieodporny	
Oznaczenie wg GHS(BHP)	nie dotyczy	
Środowisko/BHP	GISCODE: W 2+, nie zawiera NMP N-metylopirolidyn-2-on, zawartość rozpuszczalników do 5% DGNB: VOC 4,2 %, poziom jakości/quality level: 4 LEED: VOC 50,9 g/l, spełnia wymogi: IEQ Credit 4.1 Niemiecki Instytut Tech. Budowlanej Zezwolenie Z-157.10-82 DecoPaint UE/2004/42 Kat. A/i/Wb: <140 g/l VOC (2010). Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1). Może wywoływać reakcje alergiczne. Informacja dla alergików: +49361/730410, +48 61 862-13-82. Więcej informacji na www.forbo-eurocol.de	

PODŁOŻE

- Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pęknięcie, suche, bez pęknięć i rys, niezatłuszczone, niezakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność lakieru(oleje, woski, silikony, środki pielęgnacyjne) należy usunąć.
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- Fugi należy wypełnić odpowiednim spoiwem(tzw. Fugenkitt).
- Zalecamy stosowanie odpowiednich lakierów gruntujących Forbo Eurocol. Ewentualnie można użyć lakieru 867 jako lakier gruntujący i nawierzchniowy.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie wymieszać !
- W celu uzyskania równej powierzchni zalecamy nakładanie lakieru(na odpowiednie gatunki drewna) dwa razy szpachlą na krzyż a następnie raz wałkiem.
- W zależności od intensywności eksploatacji zalecamy nałożenie 2-3 warstw wałkiem Eurocol aqua microfaser 27 cm. Jednego dnia nie nakładać więcej warstw lakieru niż 2 wałkiem.
- Czas schnięcia wynosi minimum 4 do 24 godzin. W ciągu 24 godzin można przystąpić do dalszego lakierowania. W przypadku przekroczenia tego czasu należy powierzchnie zmatowić siatka 100-120 i dokładnie odkurzyć. Na niektórych gatunkach drewna np. dąb, można uzyskać mocne przyciemnienie drewna poprzez zastosowanie odpowiednich lakierów gruntujących.
- W czasie schnięcia lakieru zapewnić równomierne wietrzenie, unikając przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
- W celu uzyskania klasy antypoślizgowości R9 można dodać 873 Aqualack Additive. W ten sposób uzyskaną mieszankę należy zużyć tego samego dnia zgodnie z zaleceniami stosowania niniejszego lakieru.
- Rzadko stosowane gatunki drewna, takie jak: bielony jesion, akcja, wiśnia, niektóre drewna egzotyczne czy dąb wędzony należy zagruntować odpowiednimi(zalecanymi) środkami gruntującymi Eurocol-Forbo, w celu odciążenia substancji zawartych w drewnie.
- Przed użyciem na nieznanach gatunkach drewna należy przeprowadzić próby we własnym zakresie
- Zawierające plastyfikatory materiały z przedmiotów, znajdujących się na powierzchni polakierowanego parkietu (krzesła na rolkach, antypoślizgowe podkładki dywanowe, podkładki po meblami) mogą spowodować odbarwienia lub rozmiękczenia lakieru.

Eurofinish Easy Future

- Przy renowacji starych parkietów prosimy skonsultować się z naszym działem technicznym.
- Stosować odzież ochronną (np. nakładki na obuwie, aby uniknąć pozostawienia śladów na lakierze).
- Nie nadaje się na bruk drewniany i sprężyste podłogi drewniane !
- EMICODE – więcej informacji pod: www.emicode.com

UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów !
- Warunki klimatyczne pomieszczenia wpływają na schnięcie i utwardzanie się lakieru.
- Przy stosowaniu na jasnych gatunkach drewna można nastąpić ich przyciemnienie.
- Wg DIN 18356 należy polakierowane parkiety/podłogi korkowe systematycznie czyścić i pielęgnować. W tym celu polecamy odpowiednie środki pielęgnacyjne Eurocol-Forbo. Proszę skontaktować się z naszym działem technicznym w celu otrzymania instrukcji pielęgnacyjnej. Po utwardzeniu lakieru zalecamy zabezpieczenie parkietu specjalną warstwą polimerową Eurocol.
- Zalecamy stosowanie roboczej odzieży ochronnej.

OPAKOWANIA

5 l opakowanie jednorazowe netto (96szt./paleta)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wentylowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie lakierowania spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów !

Stan, dnia 2021.07.15

Wersja nr: 13

Notatki