

879 oil

IMPREGNUJĄCY OLEJ PIELĘGNACYJNY DO PARKIETÓW

WŁAŚCIWOŚCI

- przeznaczony do obiektów intensywnie eksploatowanych
- głęboko wnikający olej w chłonne podłogi drewniane
- poprawia odporność podłóg drewnianych, szczególnie miękkich gatunków drewna
- odświeża powierzchnię użytkową podłóg drewnianych w ich naturalnym odcieniu
- na bazie uszlachetnionych olejów naturalnych i dyspersji woskowej
- nakładany wałkiem lub szpachlą
- po wyschnięciu możliwość wypolerowania maszynowo lub białą, bezpyłową szmatką podłogową
- gotowy do użycia
- oszczędne zużycie
- GISCODE _Ö60

ZASTOSOWANIE



PARQUET

Do impregnacji:

- różnych rodzajów podłóg drewnianych z miękkiego i twardego drewna
- deski podłogowe, bruk drewniany, parkiet przemysłowy, podłogi sprężyste, podłogi na ogrzewaniu podłogowym, płyty OSB i drewno egzotyczne.
- jako środek gruntujący i dodatkowa impregnacja pod systemy olejowo-woskowe
- do stosowania wewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Baza surowcowa	uszlachetnione oleje naturalne (olej słonecznikowy i sojowy, zw. izoalfatyczne, bezołowiowa masa sucha, sól kobaltowa, kwas neodekanowy).
Kolor	brązowawy
Masa właściwa	ok. 0,846 g/cm ³
Konsystencja	rzadka
Czyszczenie świeżych zabrudzeń	chusteczki czyszczące Forbo 815, dostępne w handlu uniwersalne rozpuszczalniki
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%
Sposób nakładania	Eurotool wałek do olejo-wosków
Zużycie	ok. 50 ml/m ² , 1 l wystarcza na ok. 20 m ² (jedna warstwa)
Czas schnięcia	ok.12 godzin
Ostrożna eksploatacja	po ok.1 dniu
Czas końcowego utwardzenia	po ok. 8 -10 dniach (do tego czasu unikać kontaktu z wodą)

879

Euroclean Oil

Data ważności	ok. 60 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach	
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp.5-30 °C	
Odporność na przemrożenia	odporny	
Karty bezpieczeństwa	dostępne na zapytanie	
Oznaczenie wg GHS(BHP)	przestrzegać informacji zawartych w karcie bezpieczeństwa produktu.	
Środowisko-BHP	GISCODE:	Ö60
	DecoPaint EU/2004/42:	Kat. A/f/Lb: 700 g/l (2010)
	EUH 208 zawiera sól kobaltową i kwas neodekanowy	może wywoływać reakcje alergiczne Informacje dla alergików: +49 361 730410

PODŁOŻE

- Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pęknięcie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatłuszczone, nie zakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność (resztki poprzednich oleji, woski, silikonu, środki pielęgnacyjne itp.) należy usunąć.
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- Fugi muszą być uszczelnione(zakítowane).
- Rodzaj ostatniego szlifowania uzależniony jest od gatunku drewna. Aby zapewnić właściwą penetrację oleju w drewno należy unikać zbyt drobnego („szczelnego“) szlifowania powierzchni. Zalecamy zakończenie szlifowania odpowiednio do gatunku drewna dobraną siatką.
- Przydatne płyty OSB należy przeszlirować i następnie dokładnie oczyścić.
- Nałożona powłoka wygląda adekwatnie do podłoża. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie wymieszać !
- Pierwsza pielęgnacja: wałkiem do olejo-wosków nakładać 879 na mokro warstwa po warstwie dokładnie rozprowadzając na całej powierzchni do momentu, gdy olej zostaje na powierzchni i nie wsiąka w drewno (unikać powstawania kałuż). W zależności od gatunku drewna proces ten może trwać do 60 minut.
- Nadmiar oleju należy zebrać szpachlą lub rakłą gumową i natychmiast przystąpić do polerowania polerką białym padem (zużycie 1 szt. Na ok. 40 -50 m²). Na powierzchni nie mogą być widoczne świecące się miejsca oraz odpryski oleju. Trudno dostępne miejsca, jak krawędzie, narożniki, pod grzejnikami itp. należy wypolerować na sucho ręcznie lub małą polerką białym padem.
- W razie potrzeby powtórzyć nakładanie w ten sam sposób po ok.12 godzinach.
- Bieżąca pielęgnacja, renowacja: nakładać metodą natryskową(sprayem), rozprowadzić bezpyłową szmatką podłogową i odczekać parę minut w celu rozpuszczenia zabrudzeń i następnie spadować odpowiednim padem(kolor uzależniony od stopnia zabrudzenia). Nadmiar oleju usunąć ściągaczką gumową i szmatkami podłogowymi. W razie potrzeby oczyszczoną powierzchnię uzupełnić olejem i od razu polerować białym padem (jeszcze wilgotną).
- Unikać powstawania kałuż, które długo schną i są lepkie!
- W czasie schnięcia chronić zaolejowaną powierzchnię przed działaniem wody !

UWAGI

- Schnięcie może być wydłużone poprzez niskie temperatury i niewystarczające przewietrzenie
- W przypadku drewna egzotycznego możliwe wydłużenie schnięcia przez zawarte w nim składniki.
- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów !
- Olejowane parkiety należy systematycznie czyścić i pielęgnować. Polecamy do tego wypróbowane produkty Forbo Eurocol.
- Proszę przestrzegać odpowiedniej instrukcji pielęgnacyjnej do podłóg olejowanych lub woskowanych. Należy je przekazać końcowemu użytkownikowi.
- Zużyte szmatki i pady dokładnie wymyć i wymoczyć w wodzie – istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.

OPAKOWANIA

2,5 l netto jednorazowe opakowanie, 4 puszki/karton, 72 kartony/paleta.

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie klejenia oraz schnięcia kleju odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie klejenia spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone (wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

Stan, dnia 12. 09.2019

Wersja nr : 05.1

BG175755_879-HW01

NOTATKI
