

883

Dyspersyjny Lakier Gruntujący

OPIS PRODUKTU

- nadaje się pod wszystkie lakiery dyspersyjne Eurocol-Forbo
- zmniejsza sklejanie krawędzi parkietu
- gotowy do użycia
- elastyczny
- dobrze wypełniający, jednoskładnikowy
- bezzapachowy
- do nakładania szpachlą lub wałkiem
- do stosowania wewnątrz budynków
- EMICODE EC1Plus



ZASTOSOWANIE



Przeznaczony do gruntuwania:

- **wszystkich normatywnych, przyklejonych do podłoża rodzajów parkietów, także:**
 - parkietu przemysłowego, desek podłogowych, podłóg sprężystych
 - podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym
 - **podłóg z korka**
 - zmniejsza sklejanie krawędzi, przed użyciem lakierów dyspersyjnych Eurocol-Forbo
 - wysoka neutralność odcienia drewna
 - długi czas pracy na mokro, brak śladów połączeń przy szpachlowaniu i nakładaniu wałkiem
- nie nadaje się do drewna egzotycznego i dębu wędzonego !**

DANE TECHNICZNE*

| | |
|--------------------------------|--|
| Baza surowcowa | dyspersja poliakrylowa. |
| Kolor | mleczny. |
| Masa właściwa | ok. 1,01 g/cm ³ . |
| Konsystencja | mało lepka. |
| Czyszczenie świeżych zabrudzeń | czystą wodą. |
| Warunki stosowania | min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%. |
| Sposób nakładania | szpachlą podwójną , wałek z microfaser (mikro włókna). |
| Zużycie | ok. 30 g/m ² szpachlą na warstwę. |

eurocol

Europrime Perfect

| | |
|--|---|
| | ok. 90 g/m ² wałkiem na warstwę. |
| Czas schnięcia przed następnymi pracami | ok. 20-30 minut po każdej warstwie nakładanej szpachlą. ok. 1-2 godzin po każdej warstwie nakładanej wałkiem. |
| Data ważności | ok. 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte opakowania dokładnie zamknąć i możliwie szybko zużyć. |
| Magazynowanie | w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C. |
| Odporność na przemrożenia | nieodporny. |
| Oznaczenie wg GHS(BHP) | nie dotyczy. |
| Środowisko-BHP | GISCODE: W 2+ EMICODE: EC1 Plus LEED: VOC 56,4 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1 DGNB: VOC 3,92 %, poziom jakości/quality level: 4 Decopaint wytyczne Kat. A/i/Wb: <140 g/l (2010) |
| | Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EG nr. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3: 1), może wywoływać reakcje alergiczne. Informacje dla alergików:+49 361 730410, +48 61 862-13-82. Karta charakterystyki i bezpieczeństwa Forbo Eurocol zgodna z wytycznymi UE 91/155. *- orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie. |

PODŁOŻE

- Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pęknięcie, suche, bez pęknięć i rys, niezatłuszczone, niezakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność lakieru (oleje, woski, silikon, środki pielęgnacyjne) należy usunąć.
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- Fugi należy wypełnić odpowiednim spoiwem (Fugenkitt).

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie wymieszać !
- Na wyszlifowaną i dokładnie oczyszczoną podłogę nałożyć lakier dwukrotnie szpachlą podwójną Eurocol(75080) lub alternatywnie 1 warstwę wałkiem 25 cm aqua microfasaer(75082).
- Następnie po całkowitym wyschnięciu można nakładać dyspersyjne lakiery nawierzchniowe Eurocol-Forbo. Zaleca się nakładanie lakierów nawierzchniowych po całkowitym wyschnięciu lakieru podkładowego najpóźniej w ciągu 4 godzin.
- W czasie schnięcia lakieru zapewnić równomierne wietrzenie, unikając przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Zalecamy używanie roboczej odzieży ochronnej.

UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów !
- Nigdy nie należy matować ani szlifować lakieru gruntującego !
- W przypadku stosowania na niektórych, tzw. problematycznych gatunkach drewna, mogą wystąpić przebarwienia oraz problemy z przyczepnością – szczególnie przy szpachlowaniu. Dlatego w przypadku stosowania na akacji, jesionie, dębie wędzonym oraz przy renowacji starych parkietów należy zastosować polecane środki gruntujące Eurocol-Forbo lub skonsultować się z naszym działem technicznym.
- Warunki klimatyczne w trakcie nakładania lakieru muszą odpowiadać późniejszym warunkom eksploatacyjnym aby uniknąć zmian wymiarowych .
- Szczególnie w przypadku mocno przyciemniających lakierów nawierzchniowych należy zadbać o równomierne pokrywającą warstwę lakieru gruntującego, aby uniknąć pojawiania się plam.

OPAKOWANIA

883 Europrime Perfect - 5 l opakowanie jednorazowe netto (102 szt./Palette)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów !

Stan, dnia 2021-05-26, BG175102, wersja 03.

NOTATKI

eurocol

Europreme Perfect

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmler
HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280