

安全データシート

3 ページ中 1 ページ目

1. 製品及び企業身分証明
製品名：フロテックス シート&タイル 製造元/供給元：フォルボ・フロアリング B.V.日本支店 住所：東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 電話番号：03-5740-2790 FAX 番号：03-5740-2791 責任者：小針秀夫
2. 組成/成分情報
組成：ポリ塩化ビニル樹脂、可塑剤、安定剤添加剤、および不活性無機フィラーの混合物及びポリアミド層、ガラス繊維、そして裏打ち材を備えた繊維床材。 成分中危険物：なし。
3. 危険識別
健康を害する危険性及び環境に及ぼす悪影響なし。
4. 応急処置
目：当てはまらない。 外皮：当てはまらない。 吸引：当てはまらない。 経口摂取：当てはまらない。
5. 消火措置
適切消火媒体：水、泡、CO2 または粉体。 危険性燃焼物質：一酸化炭素及び塩化水素 保護具：自給式呼吸器を使用
6. 偶発放出措置
人体に対する注意：当てはまらない。 環境に対する注意：当てはまらない。 清掃方法：当てはまらない。

7. 取り扱い及び保管

取り扱い： 特別必須事項なし。

保管： 特別必須事項なし。

8. 暴露管理／身体保護

身体保護装備： 特別指定の要求はない。

呼吸器保護： 当てはまらない。

手の保護： 当てはまらない。

目の保護： 当てはまらない。

外皮及び身体保護： 当てはまらない。

9. 物理的及び化学的特性

物理的形狀： テキスタイル床材

形状： タイルまたはシート

色： 多数の色、パターン

臭気： ごく僅か匂う

pH： 当てはまらない。

分解温度： ポリアミド溶解温度約 250°C、PVC の軟化は 80°C。

引火点： 当てはまらない。

爆発特性： 当てはまらない。

比重： シート約 422 kg/cm³ ; タイル約 1019 kg/m³

溶解度： 水、または一般の溶剤との混和性なし。

10. 安定性及び反応性

熱分解： 暴露時間の関数; 例として、2 分後の 2000 °C

危害反応： 危険反応はない。

危険分解性： 一酸化炭素、塩化水素

11. 毒性情報

一般情報： 人体への有害情報は報告されていない。

<p>12. <u>生態学情報</u></p> <p>除去に関する情報：製品は生分解性ではない。</p> <p>その他の情報：環境への害はありません。</p> <p>水に不溶；生態学上の悪影響は認知されていない。</p>
<p>13. <u>廃棄時の考慮</u></p> <p>製品：可能であれば、リサイクルのために材料を回収する必要がある。許可された施設でのエネルギー回収を伴う焼却は、望ましい廃棄方法である。許可された施設の埋め立ては代替である。廃棄する前に、該当するすべての地方および国の法律を参照すること。</p> <p>包装：包装は、地域および国の法律に従って廃棄物管理スキーム（回収リサイクル）の対象とする必要がある。</p>
<p>14. <u>輸送情報</u></p> <p>この製品は、危険物として見なされないので、輸送規則に服従されない。</p>
<p>15. <u>規定情報</u></p> <p>特別情報の義務なし。</p>
<p>16. <u>その他詳細</u></p>

作成日：2019年12月11日