

# Surestep Original, Star, Texture, Mineral, Stone en Wood

## Productomschrijving

Surestep is een hoogwaardig projectvinyl met kleurechte pigmenten en versterkt met een glasvlies drager. Een zeer slijtvaste vloerbedekking die garant staat voor een lange levensduur. De toplaag is afhankelijk van de uitvoering ingestrooid met gekleurd kwarts of Step Crystals. Het oppervlak is versterkt met een polyurethaan PUR Pearl. Surestep is geschikt voor omgevingen waar een slijtvaste vloer met licht verhoogde slipweerstand en uitstekende onderhoudseigenschappen vereist is.

## Verwerking

Voor Surestep is een vloertemperatuur van minimaal 13°C, een omgevingstemperatuur van minimaal 17°C en een voorafgaande acclimatisering van het materiaal vereist. De banen van de Surestep Original, Star, Mineral, Stone zgn. "gestort" leggen. De banen van de Surestep Texture en Wood in dezelfde richting installeren. Surestep wordt geplakt met de 540 of 640 EuroSafe Special, oplosmiddelvrije lijm. De lijm opbrengen met een fijnvertande lijmkam A2. Tenminste één dag na het leggen, de naden 3,5 mm breed uitgutsen met de Forbo Groover. Vervolgens met Stepweld thermisch lassen.

## Ondervloeren

Dienen drukvast, blijvend droog, vlak, scheurvrij en schoon te zijn. Houten vloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Vrijdragende steenachtige ondervloeren en cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 2,5 % vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren mogen maximaal 0,5 % bevatten, beide gemeten met een CMvochtmeter. Niet vrijdragende steenachtige ondervloeren en cementgebonden ondervloeren waarbij de kans bestaat op optrekkend vocht, vereisen een deugdelijke vochtisolatie. Vloeren onder het maaiveld vereisen een speciaal advies. *Voor vragen: raadpleeg de afdeling Technische Adviezen.*

## Verzorging

De Zeepfilmmethode of Spraymethode toepassen. Dagelijks stofwissen en vlekverwijderen. Kleurstoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld rubber, matten, vloeistoffen kunnen door migratie niet verwijderbare vlekken veroorzaken.

## Technische gegevens

Surestep voldoet aan de eisen van EN - ISO 10582, de EN 13845 en het CE-keurmerk.

Gebruiksklasse kantoren / licht industrieel	EN-ISO 10874	34 / 43
Dikte	EN- ISO 42346	2,0 mm
Dikte toplaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Breedte	EN-ISO 24341	200 cm
Lengte	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Gewicht	EN-ISO 23997	2,75 kg/m <sup>2</sup>
Oplading	EN-ISO 1815	< 2 kV antistatisch
Elektrische weerstand	EN 1081	5 x 10 <sup>9</sup> Ohm
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Brandklasse	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
Bureauroelstoeltest	EN 425	bureaustoel geschikt
Indrukgevoeligheid	EN-ISO 24343	≤ 0,05 mm
Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥6
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	< 0,1 %
Buigbaarheid	EN-ISO 24344	diameter 10 mm
Warmteweerstand	EN-ISO 12524	0,012 m <sup>2</sup> .K/W, vloerverwarming geschikt
Chemische bestendigheid	EN-ISO 26987	goed