

Specyfikacja techniczna

Marmoleum FR 2,5 mm spełnia wymagania normy EN ISO 24011

Rodzaj produktu Naturalna wykładzina podłogowa linoleum w rolce

Zabezpieczenie powierzchni topshield^{PRO}

	Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe	EN ISO 10874	Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie
	Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie
	Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł	EN ISO 10874	Klasa 43 - bardzo intensywne użytkowanie
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm
	Długość rolki	EN ISO 24341	≤ 33 m
	Szerokość rolki	EN ISO 24431	2 m
	Waga całkowita	EN ISO 23997	2 900 g/m ²
	Elastyczność	EN ISO 24344	Ø 40 mm
	Klasa antypoślizgowości	EN 16165 Annex B	R9
	Odporność na rolki krzesel	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,08 mm - średnia wartość zmierzona
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporna na rozcieńczone kwasy, oleje, tłuszcze i konwencjonalne rozpuszczalniki. Nieodporna na długotrwałe działanie alkaliów.

	Właściwości bakteriostatyczne	Tak - Marmoleum ma naturalne właściwości bakteriostatyczne, potwierdzone przez niezależne laboratoria, nawet w przypadku bakterii MRSA	
---	-------------------------------	--	--

	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN 16516	< 0,01 mg/m ³
---	---------------------------------------	----------	--------------------------

Creating Better Environments

	Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)	

Marmoleum FR 2,5 mm spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych EN 14041:2004 0100211-DoP-208

	6 Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1 G CS
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
	Zdolność do elektryzacji	EN 1815	≤ 2,0 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,17 W/mK
	Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	

topshield^{PRO}

Lepsza ochrona powierzchni
Większa odporność na zaplamienia
Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



Produkowane
z użyciem w 100%
energii
odnawialnej