

tessera® cloudscape

Specyfikacja techniczna

Tessera Cloudscape spełnia wymogi normy EN 1307



	Opis	Płytki dywanowe pętłkowe o strukturalnym runie
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm/ 4 m² w opakowaniu
	Grubość całkowita	7,2 mm ± 10%
	Wysokość włókna	4,4 mm ± 0,5 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307 Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	16
	Waga całkowita	4 180 g/ m² ± 10%
	Budowa włókna	100% polyamid 6.6
	Metoda barwienia	100% na wskroś
	Waga runa	665 g/ m² ± 10%
	Gęstość ściegu	217 267 tuftów na m² ± 10%
	Podłoże pierwszorzędowe	Poliester
	Podłoże drugorzędowe	Modyfikowane podłoże bitumiczne i poliester.
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3 $\Delta L_w = 26$ dB
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,20$ (H)
	Odporność na krzesła na rolkach	BS EN 985 Minimalna wartość R: $\geq 2,40$
	Trwałość kolorów	BS EN ISO 105 B02 ≥ 5
	Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy ponad 58% wykorzystaniu materiałów przetworzonych.
		Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".
	CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350
	Gwarancja	Płytki Tessera Cloudscape mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera
	Sposób instalacji	Kierunkowo i bezkierunkowo

Tessera Cloudscape spełnia wymogi normy EN 14041



	Reakcja na ogień	EN 13501-1	$B_{fl} - s1$
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	$DS: \geq 0,30$
	Opór elektryczny	BS ISO 10965 i EN 1815	$< 1 \times 10^9 \Omega$: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2 kV Dożywność ochrona dzięki zastosowaniu permanentnie antystatycznych włókien i podłoża.

BREEAM

Tessera Cloudscape to nowy produkt, który jest obecnie oceniany pod kątem BREEAM

Wybór koloru

Jak w przypadku każdego produktu, kolor i wzór wpływają na zachowanie wyglądu podłogi. Poziom i rodzaj ruchu powinny być brane pod uwagę jako część procesu wyboru kolorystyki. Jasne kolory mogą nie być odpowiednie dla obszarów o dużym natężeniu ruchu.

Instalacja i konserwacja

Zalecany klej do naszej kolekcji płytek dywanowych Tessera to 542 Eurofix Tack plus.

Skontaktuj się z biurem obsługi klienta e-mai: info.pl@forbo.com, aby uzyskać więcej informacji.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

