

Beläggning	Limtyper	Limningsmetod		Limmängd/ limspridare
		Sugande underlag	Icke sugande underlag	
<b>Forbo Marmoleum</b> Med jutevävsbaksida	ECODUR® S 81 ECODUR® S 85	Vätlimning	Sen vätlimning	A2/B1 ca 300-350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Marmoleum Decibel</b> Med skumbaksida av polyolefin	ECODUR® S 85	Vätlimning	Rekommenderas ej	B1 ca 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Marmoleum Modular</b> Med polyesterbaksida	ECODUR® S 85	Vätlimning	Rekommenderas ej	A2/B1 ca 300-350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Marmoleum Sport på Ergofoam</b>	ECODUR® S 85	Vätlimning	Rekommenderas ej	A2 ca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo PVC-mattor:</b> Eternal, Step, Termastar, Sarlon, Novilon, Sphera, Novitex, Habitat	ECODUR® S 80 ECODUR® S 81	Vätlimning	Sen vätlimning Tidig häftlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo PVC mattor för vägg</b> Termalife	ECODUR® S 80	Vätlimning	Rekommenderas ej	Roller. ca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo LVT-plattor</b> Allura DryBack, AlluraFlex	ECODUR® S 81	Sen Vätlimning	Rekommenderas ej	A1/A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo PVC-plattor</b> Colorex	ECODUR® S 80 ECODUR® S 81	Vätlimning	Tidig häftlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Akustikunderlag</b> Underlay acoustic	ECODUR® S 81 ECODUR® S 84	Vätlimning	Sen vätlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Underlagsmattor</b> Akustikpapp, Corkment, Ergofoam	ECODUR® S 81 ECODUR® S 85	Sen vätlimning	Sen vätlimning	B1 ca 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Linoleum</b> Mot underlay acoustic/ Corkment	ECODUR® S 81 ECODUR® S 85	Sen vätlimning Vätlimning Corkment	-	A2. ca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo PVC-matta</b> Mot underlay acoustic/ humidity	ECODUR® S 84	-	Tidig häftlimning	A5 ca 180 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Bullentin Board</b> Med jutevävsbaksida	ECODUR® S 85	Vätlimning Ev. kontaktlimning av kortändar	Sen vätlimning Ev. kontaktlimning av kortändar	ca 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Parkett</b>	ECODUR® S 90 New ECODUR® S 91	Vätlimning	Kontakta teknisk service	B3/B11 ca 800-1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Flotex rullvara</b>	ECODUR® S 80 ECODUR® S 81	Vätlimning	Sen vätlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Textilplattor,</b>	ECODUR® S 81	Sen Vätlimning	Sen Vätlimning	A2/B1 ca 300-350 g/m <sup>2</sup>
<b>Flotex plattor</b>	ECODUR® S 20	Fixeringslimning	Fixeringslimning	Roller ca 100-200 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Nålfilt</b>	ECODUR® S 81 ECODUR® S 82 ECODUR® S 85	Vätlimning	Sen vätlimning	A2/B1 ca 300-350 g/m <sup>2</sup>

Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvlägningsarbeten inhämtas på vår webbplats [englund-gruppen.se](http://englund-gruppen.se). Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från Forbo Flooring Systems.