

eurocol

Europrimer Fill

070

Быстросохнущая заполняющая грунтовка

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- быстросохнущая грунтовка с заполняющими свойствами на неровных основаниях для
- после высыхания образуется шероховатая, благоприятствующая адгезии поверхность с эластично заполненными швами (предотвращает усадку нивелирующей массы в швах)
- легко наносится валиком или шпателем
- готова к применению
- пригодна для отапливаемых полов

НАЗНАЧЕНИЕ



Грунтовка для

- подготовки абсорбирующих и неабсорбирующих оснований и стен для последующего шпатлевания цементными массами.

Например: старые дощатые полы, паркет, ДСП-плиты, керамическая плитка, наливной асфальт, цементно-песчаная стяжка, стяжка на основе сульфата кальция, старые и нерастворимые водой остатки клея, новые ксилолитные стяжки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	специальная смесь вяжущих средств с наполнителями
Цвет	желтый
Консистенция	жидкая
Плотность	прибл. 1,3 г/см ³
Время для высыхания:	ок. 1 часа на минимально впитывающем основании
Последующие работы по поверхности	в течение 24 часов после высыхания
Способ нанесения	шпатель, щетка, валик
Расход	прибл. 100 - 150 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и структуры основания
Условия хранения	вскрытые упаковки хорошо закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	в течение 15 месяцев в заводской упаковке, вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Условия хранения	в теплом сухом помещении
Условия применения:	15–25°C, отн.влажность воздуха 40 - 75%, рекомендуемая < 65 %
Морозостойкость	нет
GISCODE	D1

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

eurocol

Europrimer Fill

070

Быстросохнущая заполняющая грунтовка

ОСНОВАНИЕ

Поверхность для нанесения грунтовки должна соответствовать требованиям VOB/DIN 18356/18202, актуальным памяткам ВЕВ и ТКВ, быть длительное время сухой, прочной на давление и растяжение, без трещин и пыли, а также свободной от слоев, уменьшающих сцепление. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать соответствующим образом, в противном случае письменно зафиксировать эти недостатки. Имеющиеся трещины и швы соответственно заделать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Перед использованием хорошо размешать. При длительных перерывах в работе размешивать заново до достижения однородной массы.**
2. Грунтовку в неразбавленном виде равномерно нанести на подготовленное основание. В целях обеспечения равномерного высыхания грунтовки следует избегать образования луж при ее нанесении.
3. При наличии глубоких швов, если это необходимо, через 30-60 минут нанести грунтовку повторно для достижения лучшего заполнения. Благодаря этому снижается опасность просвечивания стыков при последующем нанесении шпатлевки. Предварительное шпатлевание заполняющими ремонтными массами необязательно.
4. После высыхания в течение 1-2 часов (в зависимости от абсорбирующей способности основания и количества нанесенной грунтовки) можно наносить подходящую и пригодную для данного основания и напольного покрытия цементсодержащую шпатлевку Форбо.
5. Шпатлевочные работы необходимо проводить в течение 24 часов с момента нанесения грунтовки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не применять на чувствительных к влаге основаниях, таких как водорастворимые остатки клея.
- Не применять на деревянных основаниях, старых деревянных полах при последующем применении ангидритных шпатлевок.
- На прямых стяжках или в случае глубоких трещин замедляется высыхание и образование пленки, поэтому для ускорения высыхания рекомендуется создать движение воздуха или использовать вентилятор.
- Рабочие инструменты после использования очистить водой. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.
- За пределами Германии действительны нормы страны применения, о которых должен знать потребитель.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

одноразовая тара 15 кг

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	070 Europrimer Fill
Упаковка	15 кг нетто
Штрих-код	4026956148395

30 октября 2009 г

08.12.2015 г..