

# Marmoleum Ohmex

**marmoleum ohmex**  
EN 548

	Épaisseur totale	EN 428	2.5 mm
	Nombre de références		3
	Usage domestique intensif	EN 685	Classe 23
	Usage commercial très intensif	EN 685	Classe 34
	Usage industriel général	EN 685	Classe 42
	Largeur du rouleau	EN 426	200 cm
	Longueur du rouleau	EN 426	≤ 32 m
	Dimensions dalles	EN 427	-
	Poids	EN 430	2.9 kg/m <sup>2</sup>
	Stabilité dimensionnelle	EN 434	-
	Résistance au poinçonnement	EN 433	0.08 mm
	Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	✓
	Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	✓
	Flexibilité	EN 435	ø 40 mm
	Résistance aux produits chimiques	EN 423	✓
	Propriétés antibactériennes		✓
	Résistance au glissement	DIN 51130	R9
	Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 1399	✓
	Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	≤ 5 dB

**CE**  
EN 14041

	Réaction au feu	EN EN 13501-1	Cfl-s1
	Chargement électrique des personnes	EN 1815	< 2 kV
	Résistance électrique	EN 1081	1-10 <sup>6</sup> < R1 < 1-10 <sup>8</sup> Ω
	Résistance au glissement	EN 13893	DS : ≥ 0.30
	Conductivité thermique	EN 12524	0.014 m <sup>2</sup> ·K/W
	Life Cycle Assessment		✓

Forbo Flooring  
't Hofveld 4  
1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: +32 2 464 10 10  
Fax: +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be