

Datos rápidos Forbo Adhesivo Gráfico

Adhesivos Forbo	Tipo de adhesivo	Embalaje	Humedad máxima de la superficie	Emisión de vapor de humedad máxima (por 1,000 pies cuadrados)	Humedad relativa máxima	pH ¹ máximo	Rendimiento aproximado (pies cuadrados/galón)	Adhesivo Color	Llana dentada	Estabilidad congelación/descongelación	Vida útil (sin abrir)
L 885	Acrílico Polímero	1 galón 4 galones	n/a	8	85%	10	125	Tostado claro	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
T 940	Acrílico Polímero	1 galón 4 galones	n/a	5	75%	10	125	Blanco	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
Sustain 885m	Acrílico dual Polímero	1 galón 4 galones	n/a	8	85%	10	125	Gris	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
Sustain 1195	Acrílico dual Polímero	4 galones	n/a	10	95%	11	125	Verde	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
Sustain 1299 ²	Acrílico dual Polímero	4 galones	< 5	n/a	99%	12	125	Amarillo	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
V 885	Acrílico Polímero	4 galones	n/a	8	85%	10	175	Tostado claro	1/32" x 1/16" x 1/32" de dientes finos	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
FR5 885	Acrílico Polímero	4 galones	n/a	8	85%	10	125	Tostado claro	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
FRT 950	Sensible a la presión	4 galones	n/a	8	85%	10	300	Blanco; se aclara al secar	Rodillo de 3/8"	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
FST 1299 ²	Emulsión acrílica de alta calidad Polímero	4 galones	< 5	n/a	99%	12	125	Blanco; se aclara al secar	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
C 930	Acrílico Polímero	4 galones	n/a	8	85%	10	125	Blanco con fibras conductoras grises	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
L 910W	Acrílico Polímero	1 galón 4 galones	n/a	n/a	n/a	n/a	Varia ³	Tostado claro	1/8" x 1/8" x 1/16" de dientes en V O 1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados	1 ciclo a 20°F (-6° C)	2 años
660 (dos partes)	Poliuretano	1/2 galón 1 galón 2 galones	n/a	6	80%	9	Varia ⁴	Gris	1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados O 1/32" x 1/16" x 1/32" de dientes finos	NO congelar	1 año

1: Los sustratos de hormigón con valores de pH menores a 7.0 pH o en los que haya una presencia excesiva de los números señalados más arriba, deberán ser reparados antes de la instalación.

2: Sustain 1299 y FST 1299 NO son aplicables para todas las instalaciones. Consulte las Hojas de datos técnicos para obtener información adicional y contáctese con el Soporte de productos de Forbo Servicios de educación **ANTES** de instalar con este adhesivo.

3: El rendimiento es de aproximadamente 90 pies cuadrados/galón utilizando una llana de ranuras en V de 1/8" x 1/8" x 1/16" **O** aproximadamente 125 pies cuadrados/galón utilizando una llana dentada de 1/16" x 1/16" x 1/16".

4: El rendimiento es de aproximadamente 110-120 pies cuadrados/galón utilizando una llana dentada de 1/16" x 1/16" x 1/16" **O** aproximadamente 150-160 pies cuadrados/galón utilizando una llana de dientes finos de 1/32" x 1/16" x 1/32".

Para obtener información adicional, póngase en contacto con el Servicio de Soporte de Productos y Educación de Forbo.