

# eurocol 050

the strong connection



## EUROPRIMER MIX

Дисперсионная грунтовка-концентрат глубокого проникновения для полов и стен. Применяется для обработки абсорбирующих минеральных оснований, пыльных, отслаивающих песок цементных полов перед шпатлёвочными работами. Связывает свободные частицы на отслаивающих поверхностях, укрепляет слабые основания, увеличивает прочность сцепления. Не содержит растворителей.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Основа | Полимерная дисперсия |
| Цвет   | Белый                |

- противопыльная, связывает оставшуюся пыль (после чистки пылесосом)
- увеличивает прочность сцепления
- быстросохнущая
- укрепляющая
- высокоэкономичная (КОНЦЕНТРАТ)
- подходит для полов с подогревом
- для внутренних и наружных работ
- морозостойкий продукт при транспортировке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход          | Ок. 30-60 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от применения и соотношения клея и воды |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C      |
| Плотность       | Ок. 1,08 г/см <sup>3</sup>                                                         |

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Грунтовка для:
- обработки впитывающих влагу, пыльных или отслаивающих песок цементных полов;
  - промежуточного грунтования между несколькими слоями выравнивающих смесей;
  - общестроительных работ (грунтование стен, шпатлеводные и покрасочные работы) внутри и снаружи помещений

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C |
| Инструмент       | Валик из пеноматериала, меховой валик, распылитель      |
| Время высыхания  | Ок. 30 минут                                            |
| Срок хранения    | 15 месяцев                                              |

050 EUROPRIMER MIX

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комментарии     | В случае применения материалов Eurocol на основании, которое было обработано пропитками сторонних производителей (упрочнение, гидроизоляция и т.п.), рекомендуем провести предварительно пробное нанесение, чтобы убедиться в совместимости материалов на сохранение прочности и адгезии. Мы не несем ответственность за все случаи применения продуктов в различных условиях. |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:  
Основание для укладки должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, ровным, без трещин и остатков слоев, снижающих адгезию. Полы с недостатками следует доработать: обработать фрезервальным аппаратом, отшлифовать. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде. Трещины в основании следует заполнить с помощью ремонтной массы 940 Europlan Quick.  
Инструкция по применению:

1. Грунтовку, в зависимости от применения, разбавить водой: для полов 1:5, для стен 1:9.
  2. Грунтовка наносится на очищенное основание валиком, щеткой или распылителем.
  3. Разведенная водой грунтовка должна как можно глубже проникать в поры основания. Не допускается образование тонкой пленки на поверхности основания. Недостаточное количество воды может привести к образованию тонкой пленки, которая препятствует сцеплению выравнивающей смеси, клея или краски с загрунтованной поверхностью.
  4. Время для подсушки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и влажности воздуха. Дальнейшая обработка поверхности цементной выравнивающей смесью возможна после подсушки ок. 30 минут.
  5. Для промежуточного грунтования цементных выравнивающих смесей или ремонтных масс, при их многослойном нанесении, Дисперсионная грунтовка 050 Europrimer Mix должна обязательно разводиться водой в соотношении 1:7! При этом предыдущий слой цементной смеси должен предварительно полностью высохнуть.
  6. При чрезмерно быстром впитывании грунтование производить в несколько слоев (зависит от степени впитываемости основания).
  7. Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований грунтовку наносить в три слоя:
    - первый слой развести с водой 1:9,
    - второй слой 1:7
    - третий 1:5.
- В этом случае время подсушки между слоями 30 мин., время полного высыхания под последующие работы 3-6 часов.
8. При подготовке основания под нанесение клея грунтовка разбавляется 1:7, время подсушки 30-60 минут.
- Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по их укладке.
  - Рекомендуемые условия для проведения работ: температура мин. 15° С, относительная влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| LEED                 | ЛОС 0 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1 |
| DGNB                 | ЛОС 0 %, Уровень качества: 4             |
| Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу               |

**УПАКОВКА**

| Артикул | Название       | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 050     | Europrimer Mix | 1 кг        | 4607164120726 | 384 шт.               |
| 050     | Europrimer Mix | 10 кг нетто | 4607164120962 | 60 шт.                |

**050 EUROPRIMER MIX**