

allura® dryback DR7

Specyfikacja techniczna



Allura Dryback DR7 spełnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu Winyłowa heterogeniczna wykładzina podłogowa w płytkach i panelach

Zabezpieczenie powierzchni Wzmocniony PUR

Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej EN ISO 10581 Typ I - zawartość > 80%



Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe

EN ISO 10874

Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe

EN ISO 10874

Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł

EN ISO 10874

Klasa 43 - bardzo intensywne użytkowanie



Grubość całkowita

EN ISO 24346

2,5 mm



Grubość warstwy użytkowej

EN ISO 24340

0,7 mm



Wymiary płytek i paneli

EN ISO 24341

50 x 50 cm / 75 x 15 cm / 75 x 25 cm /
100 x 15 cm / 100 x 50 cm / 100 x 100 cm /
120 x 20 cm / 150 x 20 cm / 150 x 28 cm /
180 x 32 cm



Waga całkowita

EN ISO 23997

3 600 g/m²



Stabilność wymiarowa

EN ISO 23999

≤ 0,05 %



Odporność na ścieranie

EN 660 -2

Grupa T



Klasa antypoślizgowości

DIN 51130

R10



Odporność na rolki krzeseł

ISO 4918

r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1

0,04 mm - średnia wartość zmierzona



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

EN ISO 717-2

ΔL_w = 6 dB



Trwałość kolorów pod wpływem światła

ISO 105 - B02

≥ 6



Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Bardzo dobra



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN 16516

< 0,01 mg/m³



Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 27% materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)

Ślad węglowy

7,16 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3

Allura Dryback DR7 spełnia wymagania normy EN 14041:2004 **CE**

Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004

0200130-DoP-105



Reakcja na ogień

EN 13501-1

Bfl - s1 G CS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893

klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

EN 1815

≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524

0,25 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C



Zawiera 27%
materiałów
pochodzących
z recyklingu



Produkowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnej



Dostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu



Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych



FLOORING SYSTEMS