

882

AQUA GRUNDLACK

REGISTER 13

PRODUKTVORTEILE

- Eignung unter allen Eurocol Aqua Lacken
- vermindert die Seitenverleimung
- verarbeitungsfertig
- füllend, einkomponentig
- geruchsneutral
- EMICODE EC1Plus
- spachtel- und walzbar



ANWENDUNG



Für das Grundieren von

- normgerechten Parkettarten, -hölzern und -böden, speziell
 - Problemböden wie Hochkantlamelle, Dielen, Schwingböden
 - bei Warmwasserfußbodenheizung
 - Korkböden
- zur Reduzierung der Seitenverleimung,
vor dem Einsatz wässriger Eurocol Parkettsiegel

EIGENSCHAFTEN

Basis	PUR-Acrylat
Farbe	milchig
Dichte	ca. 1,01 g/cm ³
Konsistenz	niedrigviskos
Reiniger (im frischen Zustand)	Wasser
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen 40 - 65%
Auftragsweise	Eurocol Doppelfächenspachtel 27 cm (75080)/ Eurocol Aqua Microfaserwalze (75082)
Verbrauch	ca. 30 g/m ² (Spachtel pro Arbeitsgang) ca. 100 g/m ² (Walze pro Arbeitsgang)
Trockenzeit bis zur Überarbeitung	ca. 20 Minuten nach jedem Spachtelgang, ca. 1 Stunde nach jedem Walzenauftrag

882

Europrime Base

Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 12 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen	
Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)	
Frostempfindlich	ja	
Kennzeichnung nach GHS	keine	
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE:	W 2+ (frei von NMP)
	DGNB:	VOC 4,93 %, Qualitätsstufe:/quality level: 3
	LEED:	VOC 69,6 g/l
	abZ nach DIBt Grundsätzen	Z-157.10-49
	DecoPaint EU/2004/42	Kat. A/i/Wb: <140 g/l (2010)
	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, kann allergische Reaktion auslösen.	

UNTERGRUND

- Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen nach dem Feinschliff sauber und trocken ohne Reste von Altbeschichtungen, Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Fugen sind mit geeignetem Fugenkitt geschlossen.

VERARBEITUNG

- Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln. Den fertig geschliffenen und gesäuberten Boden mittels Eurocol Doppelfächenspachtel (75080) 2 mal gleichmäßig abspachteln, alternativ 1mal mit Aqua Microfaserwalze (75082) walzen.
- Anschließend kann mit Eurocol Wasserlacken versiegelt werden.
- Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

HINWEISE

- Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge/Parkett sind zu beachten!
- Grundlack nie zwischenschleifen!
- Beim Einsatz weniger Holzarten, insbesondere beim Spachteln, kann es zu Haftungsschwierigkeiten oder Verfärbungen kommen. Daher auf Exotenhölzern, Akazie, Esche, Räuhereiche oder Altparkettsanierung speziell dafür freigegebene Eurocol Grundierungen einsetzen oder in der Anwendungstechnik nachfragen.
- Die raumklimatischen Bedingungen müssen den späteren Nutzungsbedingungen entsprechen, um Dimensionsveränderungen des Parketts entgegenzuwirken.
- Insbesondere bei stärker anfeuernden Decklacken ist für eine gleichmäßige, deckende Grundierung zu sorgen, um Ansätze oder Flecken durch Lackrückstände zu verhindern.

VERSANDPACKUNGEN

5 l Einweggebinde netto (96/Palette)
10 l Einweggebinde netto (60/Palette)

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort

882

Europrime Base

gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2015-06-17
ersetzt Ausgabe vom 2014-01-03

Version Nr.:10
75102_882-11
Revision Formular TI: V05

RAUM FÜR IHRE NOTIZEN

882

Europrime Base