

DONNÉES TECHNIQUES FORBO ARMORCOVE

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit :

Assemblage de la plinthe Forbo ArmorCove avec Marmoleum

1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems
Mississauga, ON L4V 1P3

www.forboflooringNA.com

Téléphone : +1-800-567-9628

Télécopieur : +1-514-955-5464

1.3 Description du produit :

Composition : Forbo ArmorCove est un système de remontée en plinthe complet composé d'une plinthe monopièce en aluminium, d'un support envers vertical pleine grandeur et d'une moulure, avec surface de finition Marmoleum. Il est résistant à la perforation et étanche.

1.4 Caractéristiques physiques :

(les dimensions sont approximatives)

Épaisseur-----0,13 po (3,30 mm)

Hauteur-----4,25 po (10,80 cm)

-----6,25 po (15,88 cm)

Longueur -----10 pi (3,05 mètres)

Largeur de la pointe -----3" (7,62 cm)

Support-----Aluminium

Rayon de la gorge -----5/8 po (1,59 cm)

Emballage -----4,25 po :

10 morceaux (100 pi lin., 30,48 m)

-----6,25 po :

8 morceaux (80 pi lin., 24,38 m)

2. PERFORMANCE DU PRODUIT ET DONNÉES TECHNIQUES

2.1 Respect de l'environnement :

Respecte les exigences de la norme CDPH 01350 quant aux émissions de COV et à la qualité de l'air intérieur.

Forbo ArmorCove contribue aux crédits v4.1 de LEED. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Forbo Flooring Systems.

2.2 Résistance aux bactéries :

La propriété désinfectante prend la forme d'une action bactériostatique. Des tests indépendants ont montré que la zone stérile entourant le Marmoleum empêche la croissance d'organismes.

2.3 Propriétés antistatiques :

Marmoleum est naturellement antistatique. Cette propriété facilite le nettoyage, puisque la saleté et la poussière ne collent pas à la surface comme elle pourrait le faire sur d'autres matériaux.

2.4 Résistance à la cigarette :

Marmoleum résiste aux feux des cigarettes. Les cigarettes allumées ne laisseront qu'une tache brune qui pourra être éliminée à l'aide d'une laine d'acier ou un tampon abrasif.

2.5 Résistance au feu :

Classe 1 lors d'essais conformes aux normes ASTM E 648/NFPA 253, Méthode d'essai normalisée pour mesurer l'énergie de rayonnement critique.

Résultat de 450 ou moins lors d'essais conformes aux normes ASTM E 662/NFPA 258, Méthode d'essai normalisée pour la densité de la fumée.

FSR – 120 ; DDC – 200 lorsqu'il est testé conformément aux normes CAN/ULC S102.2, Méthode d'essai normalisée pour l'indice de propagation de la flamme et de la fumée des matériaux de revêtement.

3. POSE

3.1 Adhésif :

Utilisez l'adhésif Forbo ArmorFix.

3.2 Recommandations pour la pose :

Il est recommandé de prévoir 12 po (30,48 cm) supplémentaires pour chaque coin intérieur et extérieur pour l'ajustement.

Forbo ne recommande PAS l'application de ruban adhésif directement sur ArmorCove. Le ruban adhésif peut endommager le fini d'usine des revêtements de sol souples. Lorsque vous utilisez des matériaux de protection des sols, collez les coutures de la protection des sols ensemble et fixez la protection des sols en la pesant dans les coins et contre les murs. Appliquez des poids dans les coins et contre les murs pour fixer la protection en place. NE JAMAIS fixer les matériaux de protection des sols en les collant directement sur la surface des revêtements de sol souples avec un ruban adhésif.

Reportez-vous aux instructions d'installation de Forbo pour des recommandations d'installation complètes.

3.3 Le Thermosoudage n'est pas Nécessaire :

Forbo Marmoweld ETU est une pâte à souder de couleur coordonnée utilisée pour compléter l'installation de Forbo ArmorCove. Le Marmoweld ETU de Forbo ne doit jamais être dilué ou mélangé avec d'autres produits d'étanchéité et doit être utilisé uniquement avec les produits Marmoleum de Forbo.

Se référer à la fiche technique de Forbo sur Marmoweld ETU pour des recommandations d'installation complètes.

4. GARANTIE

Garantie à vie limitée contre la perforation. Pour plus de détails, communiquez avec Forbo Flooring Systems.

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Reportez-vous aux directives de Forbo pour l'entretien des sols pour des recommandations d'entretien complètes.