

301

GRUNDIERUNG FÜR BETONDESIGN UND FLOORDESIGN TOPCOAT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einkomponentige Grundierung auf Dispersionsbasis, mit sehr guten Verlaufseigenschaften für die Haftungsverbesserung von Topcoats zur Versiegelung von Oberflächen, wie Eurocol BetonDesign und FloorDesign verbunden mit einer exzellenten Haftung zum Untergrund.

Zur Anwendung im Innenbereich.



SURFACE FINISHING

PRODUKTVORTEILE

Wässrige, einkomponentig einzusetzende
Grundierung für Eurocol 305 BetonDesign und
Eurocol Floordesign vor dem einzusetzenden Eurocol
TopCoat als Decklack.

- einfach zu verarbeiten
- gebrauchsfertig
- schnelltrocknend
- vergilbt nicht
- sehr gute Haftung

TECHNISCHE DATEN

Basis	PUR modifizierte Kunststoffdispersion
Farbe	weißlich, transparent trocknend
Dichte	ca. 1,03 g/cm ³
Konsistenz	flüssig
Reiniger (im frischen Zustand)	Wasser, ausgehärtete Rückstände können nur mechanisch entfernt werden
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65% Die UnterbodenTemperatur muss mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.
Auftragsweise	Eurocol Microfaserwalze, Epoxywalze oder 2-Komponenten-Nylonroller 13 mm oder Pinsel
Verbrauch	ca. 150 - 250 ml/m ²
Trockenzeit bis zur Überarbeitung	ca. 2 - 4 Stunden bei 20°C, abhängig vom Raumklima
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca.12 Monaten, originalverpackt gelagert, Anbruch umgehend verarbeiten
Lagerbedingungen	kühl und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 – 25) °C
Feuchtigkeitsempfindlich	nein

301

BaseSealer

Frostempfindlich	ja
Kennzeichnung nach GHS	GHS/ADR nicht eingestuft
Umwelt-/Arbeitsschutz	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

UNTERGRUND

305 BetonDesign muss geschliffen und vollständig getrocknet sein. FloorDesign Spachtelböden vollständig getrocknet sein. Die Fläche muss sauber, dauerhaft trocken und fett-, schmutz- und staubfrei sein.

VERARBEITUNG

Den 301 BaseSealer vor dem Auftragen mindestens 1 Minute gründlich mechanisch durchröhren, bis eine homogene Masse entstanden ist. Dabei nur beschichtete Rührgeräte verwenden.
Diese danach in den sauberer, leeren Vorlagebehälter gießen.

Während der Anwendung auf dem Fußboden Schuhhüllen für die Schuhe benutzen, um Fußabdrücke zu vermeiden.

Lack gleichmäßig, im Kreuzgang in einer satten, gleichmäßigen Schicht ohne Ansätze auftragen.
Für die besten Oberflächenergebnisse quer an der „Lichtseite“ des Raumes beginnen (Fensterfront). Rückwärts aus dem Raum herausarbeiten, dabei die beschichtete Oberfläche prüfen und Lackierfehler, Fehlstellen, sofort korrigieren.
Die Zwischentrockenzeit zwischen den Lackaufträgen beträgt mindestens 4 Stunden jedoch höchstens 24 Stunden. In dieser Zeit muss grundsätzlich die Decklackierung aufgebracht werden.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe beachten!

Grundlack nie zwischenschleifen!

Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

VERSANDPACKUNGEN

2,5 kg Einweggebinde netto

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restenteerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

301

BaseSealer

Stand 2018-06-19
ersetzt Ausgabe vom

Version Nr.:01
BG175282_301-HW001

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280