

Technische Spezifikationen Marmoleum Textura

Caractéristiques techniques Marmoleum Textura

Marmoleum Textura entspricht den Anforderungen der ISO 24011 und EN 548
Marmoleum Textura répond aux exigences des normes ISO 24011 et EN 548



Marmoleum Textura

	Gesamtstärke / Épaisseur totale	ISO 24346 / EN 428	2,50 mm
	Einstufung / Classement	ISO 10874 / EN 685	 Klasse 23 / Classe 23 Klasse 34 / Classe 34 Klasse 43 / Classe 43
	Kollektionsumfang / Nombre de références		6 Farben / 6 Couleurs
	Bahnenbreite / Largeur des rouleaux	ISO 24341 / EN 426	200 cm
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ISO 24341 / EN 426	≤ 32 m
	Flächengewicht / Poids	ISO 23997 / EN 430	2.900 g/m ²
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface		
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,15 mm
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	Trittschallverminderung / Réduction du bruit d'impact	ISO 717-2	5 dB
	Flexibilität / Flexibilité	ISO 24344 / EN 435	Ø 40 mm
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 / EN 423	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapt (Typ W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	≥ Stufe 6 / ≥ Échelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen. / Marmoleum Textura possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmées par des laboratoires indépendants, même contre le bactéries MRSA.
	Zigarettenglutbeständigkeit / Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399	Flecken / Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12664	0,014 m ² K/W
	REACH		Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten. / Eternal est en conformité avec la directive REACH.

Marmoleum Textura entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Marmoleum Textura répond aux exigences de la norme EN 14041

EN 14041
CE
0100201_DOP_306

	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0100201-DoP-306
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	EN 12524	0,17 W/m-K

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter:

Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213 Österreich: +43 (0) 13 30 92 04 Schweiz: +41 (0) 91 850 01 11