

# Technické specifikace

Sarlon Sparkling 15 dB splňuje požadavky normy EN 14041 a EN 651.



## sarlon® sparkling

			Sarlon sparkling 15 dB
	Celková tloušťka	EN 428 (ISO 24346)	2.6 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 (ISO 24340)	0.70 mm
	Celková hmotnost	EN 430 (ISO 23997)	2.700 g/m <sup>2</sup>
	Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	$\Delta L_W = 15$ dB
	Hluková redukce v prostoru	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Třída A
	Absorpce hluku	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_{wW} = \pm 0.05$
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433 (ISO 24343-1)	0.05 mm
	<i>Požadavek</i>		$\leq 0.20$ mm
	Odolnost vůči otěru	EN 660-2 (ISO 24338)	T
	<i>Specifikace</i>		EN 651 (ISO 11638)
	Občanská výstavba	EN 685 (ISO 10874)	34
	Lehký průmysl	EN 685 (ISO 10874)	42
	Balení		Role
	Délka role	EN 426 (ISO 24341)	25 bm
	Šířka role	EN 426 (ISO 24341)	2 m
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425 (ISO 4918)	ano
	Odolnost vůči nožičkám nábytku	EN 424 (ISO 16581)	Splňuje
	Rozměrová stálost	EN 434 (ISO 23999)	$< 0.10$ %
	<i>Požadavek</i>		$\leq 0.40$ %
	Barevná stálost	EN ISO 105-B02	7
	<i>Požadavek</i>		$\geq 6$
	Odolnost vůči skvrnám	EN 423 (ISO 26987)	Vynikající
	Protikluznost	DIN 51130	R9
	Protikluznost	EN 13845 (Příloha C)	ESf
	Povrchová úprava		STAIN PROTECT <sup>(1)</sup>
	Bakteriostatické ošetření		BACTERI'PROTECT <sup>® (2)</sup>
	Emise do ovzduší: TVOC* za 28 dní	EN ISO 16000 (ISO 10580)	$< 55$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	REACH (Evropské nařízení)	1907/2006/CE	Splňuje <sup>(3)</sup>
	Sarlon sparkling splňuje požadavky normy EN 14041		Ano
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1 <sup>(4)</sup>
	Protikluznost	EN 13893	Třída DS ( $\mu \geq 0.30$ )
	Elektrostatický náboj	EN 1815	$E \leq 2$ kV, Antistatický
	Teplná vodivost	EN 12524 (EN ISO 10456)	0.25 W/(m.K), vhodné pro podlahové topení

(1) Zvýšená odolnost vůči skvrnám : červený/ žlutý / zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel.

(2) BACTERI'PROTECT : ošetření pro segment zdravotnictví. Obsahuje stříbrné ionty, které brání reprodukci bakterií. V souvislosti s tímto ošetřením není nutná žádná zvláštní opatření.

(3) Výrobky neobsahují látky, které jsou uvedeny na kandidátském seznamu zveřejněném agenturou ECHA (látky SVHC vzbuzující velmi velké obavy) v souladu s nařízením REACH.

(4) Platí pro nehořlavé substráty A2fl-s1 nebo A1fl. \* TVOC : celkové těkavé organické sloučeniny

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems jsou celosvětově certifikovány podle Systému managementu kvality dle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems jsou certifikovány podle Systému Environmentálního managementu dle normy ISO 14001.

Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) u produktů společnosti Forbo Flooring Systems je doloženo v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které naleznete na našich stránkách.

### Česká a Slovenská republika

Forbo s.r.o.  
Novodvorská 994  
142 21 Praha 4  
Česká republika  
Tel. +420 239 043 011  
Fax: +420 239 043 012  
E-mail : info@forbo.cz  
www.forbo-flooring.cz

Find us on



creating better environments



FLOORING SYSTEMS