


























marmoleum® modular

Marmoleum Modular splňuje požadavky normy EN-ISO 24011

		Marmoleum Modular lines, shade, marble a colour	Marmoleum Modular textura a slate	
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34	Třída 34
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43	Třída 43
	Rozměry (délka x šířka)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
	Pravoúhlost a přímost	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
	Odolnost vůči bodovému zatížení <i>Typická hodnota</i>	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~ 0,05	≤ 0,15 mm ~ 0,05
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425 / ISO 4918		Splňuje
	Barevná stálost na světle	EN-ISO 105-B02 metoda 3		≥ 6
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.	
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).	
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkнутé cigarety, mohou být snadno odstraněny.	
	Protikluznost	DIN 51130	R9	R10
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB	≤ 5 dB
	Hodnocení životního cyklu výrobku		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.	
	Creating better environments			
	Elektrina z obnovitelných zdrojů		Marmoleum je vyráběno za použití 100% elektriny z obnovitelných zdrojů.	
	přírodní suroviny (např. lněný olej, jutová textilie, pryskyřice, dřevitá moučka, vápěnc)		Marmoleum obsahuje PEFC certifikovanou dřevitou moučku.	
	recyklovaný obsah		Marmoleum obsahuje recyklovaný obsah.	
	Použití na podlahové topení		ano	ano
Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041: 2004				
	Kód produktu	EN 14041: 2004	0100201-DoP-101	0100201-DoP-101
	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, CS	C _{fl} -s1, G, CS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
	Tepelná vodivost	EN-ISO 10456	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K
	Emise vnitřního prostředí: TVOC po 28 dnech	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³