

eurocol 236

the strong connection



EUROSOL CONTACT PLUS

Контактный клей. Для приклеивания контактным способом однородных ПВХ и резиновых покрытий в рулонах и плитках; пробковых покрытий; натурального линолеума; текстильных покрытий с химически стойкой подложкой; профилей из ПВХ и резины на полы и на стены, на впитывающие и не впитывающие влагу основания внутри и снаружи помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основы	Полихлоропрен
Цвет	Янтарный
Консистенция	Низковязкая

- высокая начальная клеевая способность
- водостойкий
- хорошая контактная клейкость
- пригоден для применения на полах с подогревом
- термореактивируемый
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- морозостойкий при транспортировке
- Для термостойкого контактного склеивания широкого спектра материалов, таких как металл, стекло, керамика, пластмассы (ABS, винил, акрил), дерево, кожа, оргалит, резина и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 250-400 г/м ² при контактном приклеивании
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C. При температуре ниже 5°C клей переходит в желеобразную консистенцию. После медленного размораживания в помещении при t 20-25°C клей возвращает первоначальный вид и готов к применению.
Плотность	Ок. 0,78 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания контактным способом

- однородных ПВХ и резиновых покрытий в рулонах и плитках, профилей из ПВХ и резины
- пробковых покрытий
- натурального линолеума
- текстильных покрытий с химически стойкой подложкой
- профилей из ПВХ и резины на полы и на стены

На впитывающие и не впитывающие влагу основания, внутри и снаружи помещений

Подходит для укладки во влажных помещениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

236 EUROSOL CONTACT PLUS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Шпатель гладкий или мелкозубчатый ТКВ А1, валик велюровый коротковорсный или кисть
Рабочее время	Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	Ок. 10-20 мин при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Комментарии	Применяется только для гомогенных ПВХ покрытий (не допустимо применять с гетерогенными ПВХ покрытиями)
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C. При температуре ниже 5°C клей переходит в желеобразную консистенцию. После медленного размораживания в помещении при t 20-25°C клей возвращает первоначальный вид и готов к применению.

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, свободным от слоев, снижающих адгезию. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и выравнивающую смесь. В противном случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для создания впитывающей влагу, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью выравнивающей смеси, подходящей под условия эксплуатации.

Инструкция по применению:

- Перед применением клей тщательно размешать!
- Нанесите клей на основание и на обратную сторону покрытия велюровым валиком, кистью или зубчатым шпателем А1 (ТКВ).
- После нанесения клея следует дать ему подсохнуть в течении 15-20 минут, укладку покрытия необходимо произвести в течение времени контактного приклеивания (2 часа). Время для подсушки клея и контактного приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесенного слоя клея, температуры и влажности воздуха в помещении.
- При нанесении клея не допускайте скопления клея в одной месте, так как это приводит к значительному увеличению времени высыхания.
- После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая коррекция невозможна.
- Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 75 % (рекомендованная 65%). При высокой влажности воздуха возникает риск образования конденсата в «точке росы», что приводит к снижению контактной клейкости. При необходимости следует нагреть склеиваемые поверхности теплым воздухом, чтобы удалить образовавшуюся влажную пленку.
- Загрязнения клеем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью Уйат-спирита.
- При нагревании клеевой плёнки до 70°C возможна реактивация подсохшего клея. Это позволяет предварительно наносить клей на различные профили или плитки за несколько часов до самого приклеивания. Нагревание покрытия дает возможность получить чистые углы и канты при приклеивании.
- Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений во время работы! И периодически устраивать проветривание в течении 48 часов после проведения работ.

Системы напольного отопления

- 236 Eurosol Contact Plus пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.
- Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

Дополнительная информация

Контактный клей 236 Eurosol Contact Plus содержит легковоспламеняющиеся растворители, которые в соединении с воздухом образуют взрывоопасную смесь, скапливающуюся в самом низком месте. При проведении работ соблюдайте инструкцию по применению.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
236	Eurosol Contact Plus	3,8 кг нетто	4607164121884	120 шт.

236 EUROSOL CONTACT PLUS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

